Minerale fijnpleister

Technisch informatieblad

8kg / Artikelnummer 060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Artikelnummer 060503401 / EAN 4007955605133



Fijnpleister op silicaatbasis voor gestructureerde afwerkingen binnenshuis. De minerale fijnpleister heeft een regulerende werking op het vochtgehalte van de binnenlucht en draagt zo bij aan een aangenaam binnenklimaat. Toepasbaar op minerale ondergronden (zoals gips-, kalk-, cement- en leempleister, metselwerk en beton), gipsplaat en gipsplaten voor droogbouw, evenals op matte, zuigende dispersieondergronden.

- fijne pleisterstructuur (korrelgrootte 0,5 mm)
- eenvoudig aan te brengen met een roller of kwast
- wit, dekkend
- ademend en vochtregulerend
- waterdampdoorlatend
- zonder conserveermiddelen en zonder weekmakers
- zonder ingrediënten van dierlijke oorsprong

Toepassingsgebied

Silicaat-fijnpleister voor gestructureerde binnenafwerkingen. Ideaal op minerale ondergronden, gipsplaat en gipsplaten voor droogbouw. Ook toepasbaar op matte, zuigende dispersieverflagen.

Voorbereiding

De ondergrond moet stevig, droog, draagkrachtig, schoon en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Oude verflagen die niet goed hechten, lijmverf en loszittende stukjes pleisterwerk moeten worden verwijderd. Sterk zuigende, zandende en afbladderende ondergronden moeten vooraf worden behandeld met proMineral-grondverf.

Verwerking

Roer de minerale fijnpleister voor gebruik goed door en breng deze aan met een roller, borstel of kwast. Niet verwerken bij een ondergrond- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Kleuren:
Voor gekleurde afwerkingen kan de minerale fijnpleister worden gekleurd met max. 5 % universele kleurconcentraten (alleen LW-Oxyd-types) of met proMineral-kleurverven.

Overschilderbaarheid:
De minerale fijnpleister is geschikt als decoratieve afwerklaag, maar kan ook worden overschilderd. Hiervoor wordt bijvoorbeeld proMineral Binnenwit aanbevolen.

Droogtijd:
Onder normale omstandigheden (20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond) bedraagt de droogtijd ca. 8 – 12 uur. Bij ongunstige omstandigheden (bijv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) kan de droogtijd langer duren.

Verbruik

1 kg is voldoende voor ca. 1,8 – 2,5 m² bij één laag – afhankelijk van de toestand van de ondergrond. Bepaal het exacte

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefoon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

verbruik door een proefaanbrenging op het object.

Opslag
Bewaar de verpakkingen goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Voorkom dat het product in het riool, in waterlopen of in de bodem terechtkomt. Geef alleen volledig leeggemaakte verpakkingen af voor recycling. Opgedroogde resten van het materiaal kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd.

Opmerkingen
Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met de ogen en de huid vanwege de hoge pH-waarde. Het wordt aanbevolen handschoenen en een veiligheidsbril (geen glas) te dragen. Bij contact met de huid met veel water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en indien nodig medisch advies inwinnen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-gehalte van dit product max. 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefoon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.