

## Kleurrijke verf

### Technisch informatieblad

750ml / Artikelnr.104703401 / EAN 4007955104735 (Wilde wijn)  
750ml / Artikelnr.105003401 / EAN 4007955105008 (Een natuurlijke nacht)  
750ml / Artikelnr.105103401 / EAN 4007955105138 (Lichte horizon)  
750ml / Artikelnr.104903401 / EAN 4007955104933 (Verse varen)  
750ml / Artikelnr.104503401 / EAN 4007955104537 (Warm woestijnzand)



Minerale kleurverf op silicaatbasis voor het aanbrengen van kleur op muren en plafonds. Geschikt voor het afstemmen van vrijwel alle proMineral-producten\* of voor het aanbrengen in een effen kleur. Voor een nog grotere kleurvariatie zijn de vijf tinten ook onderling mengbaar.

- zeer intense kleurbriljantie
- goede mengbaarheid
- zeer ademend en waterdampdoorlatend
- zonder conserveermiddelen en weekmakers
- Weerstand tegen nat afwrijven, klasse R 2 volgens DIN EN 13300
- Glansgraad mat (G3 volgens DIN EN 13300)

### Toepassingsgebied

Minerale silicaatverf voor muren en plafonds. Geschikt om te mengen of om in een effen kleur aan te brengen. De kleuren zijn onderling mengbaar.

### Vorbereitung

De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Oude verflagen die niet goed hechten, lijmverf en loszittende stukjes pleisterwerk moeten worden verwijderd. Sterk zuigende, zanderige en afbladderende oppervlakken moeten vooraf worden behandeld met proMineral-grondverf.

### Verwerking

Afhankelijk van de gewenste kleur kan de kleurverf in de volle kleur worden verwerkt, worden afgekleurd of met een andere kleur worden gemengd. Roer de verf voor gebruik goed door en breng deze aan met een kwast, roller of een geschikt spuitapparaat. Meng bij dezelfde kleur verschillende partijen voor gebruik met elkaar. Afhankelijk van de te mengen kleur en de aard van de ondergrond zijn kleurafwijkingen mogelijk. Zie het deksel voor de partij en de kleur. Niet verwerken bij een ondergrond- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Droogtijd:

Onder normale omstandigheden (20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond) bedraagt de droogtijd ca. 6-12 uur. Bij ongunstige omstandigheden (bijv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) kan de droogtijd langer zijn.

### Verbruik

750 ml is voldoende voor ca. 4 m<sup>2</sup> bij één verlaag – afhankelijk van de toestand van de ondergrond. Bepaal het exacte verbruik door een proefaanbrenging op het object.

### Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Voorkom dat het product in het riool, de bodem of het water terechtkomt. Geef alleen volledig leeggemaakte verpakkingen af voor recycling. Opgedroogde resten van het product kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. In ongeopende toestand en bij correcte opslag tot 60 maanden houdbaar vanaf de productiedatum.

### Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

## Opmerkingen

\* De kleurverf is niet geschikt voor het bijmengen van proMineral kalk-mineraalverf en proMineral kalk-rolpleister, noch van de proMineral grondlaag.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met de ogen en de huid vanwege de hoge pH-waarde. Het wordt aanbevolen handschoenen en een veiligheidsbril (geen glas) te dragen. Bij contact met de huid met veel water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en indien nodig medisch advies inwinnen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

EU-VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-gehalte van dit product max.: 1 g/l.

### Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.