



Farba w różnych kolorach

Arkusze informacji technicznych

750ml / Nr artykułu.104703401 / EAN 4007955104735 (Winorośl dzika)
750ml / Nr artykułu.105003401 / EAN 4007955105008 (Naturalna noc)
750ml / Nr artykułu.105103401 / EAN 4007955105138 (Jasny horyzont)
750ml / Nr artykułu.104903401 / EAN 4007955104933 (Świeża paproć)
750ml / Nr artykułu.104503401 / EAN 4007955104537 (Ciepły piasek pustynny)



Mineralna farba kolorowa na bazie krzemianu, przeznaczona do malowania ścian i sufitów. Nadaje się do barwienia niemal wszystkich produktów proMineral* lub do malowania w pełnym odcieniu. Aby uzyskać jeszcze większą różnorodność odcieni, pięć dostępnych kolorów można również mieszać między sobą.

- bardzo intensywny blask kolorów
- dobra mieszalność
- wysoce oddychający i przepuszczający parę wodną
- bez konserwantów i plastyfikatorów
- Odporność na ścieranie na mokro – klasa R 2 zgodnie z normą DIN EN 13300
- Stopień połysku: matowy (G3 zgodnie z normą DIN EN 13300)

Obszar zastosowania

Mineralna, krzemianowa farba kolorowa do ścian i sufitów. Do barwienia lub malowania w pełnym odcieniu. Odcienie można ze sobą mieszać.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste i nośne. Należy usunąć słabo przylegające stare powłoki malarskie, farby klejowe oraz luźne fragmenty tynku. Powierzchnie silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie zagruntować podkładem proMineral.

Przetwarzanie

W zależności od pożądanego odcienia farbę można stosować w kolorze podstawowym, zabarwić lub mieszać z innym odcieniem. Przed użyciem farbę należy dobrze wymieszać i nakładać pędzlem, wałkiem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. W przypadku tego samego odcienia należy przed użyciem wymieszać ze sobą różne partie produktu. W zależności od farby, do której dodawany jest barwnik, oraz od właściwości podłoża możliwe są pewne odchylenia w odcieniu. Informacje o partii i odcieniu znajdują się na pokrywie. Nie stosować przy temperaturze podłoża i temperaturze otoczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

Czas schnięcia:

W normalnych warunkach (20 °C, 65% wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności) czas schnięcia wynosi ok. 6-12 godzin. W niekorzystnych warunkach (np. niska temperatura lub wysoka wilgotność powietrza) czas schnięcia może się wydłużyć.

Zużycie

750 ml wystarcza na ok. 4 m² przy jednokrotnym nałożeniu – w zależności od rodzaju podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby ani wód. Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Zasznięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. W stanie nieotwartym i przy prawidłowym przechowywaniu produkt zachowuje trwałość do 60 miesięcy od daty produkcji.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Uwagi

* Farba kolorowa nie nadaje się do barwienia farby wapienno-mineralnej proMineral, tynku wałkowego proMineral oraz podkładu proMineral.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ze względu na wysoką wartość pH należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się noszenie rękawiczek i okularów ochronnych (nie szklanych). W przypadku kontaktu ze skórą spłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać obficie wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.pro-mineral.com.

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 1 g/l.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.