



Biały wewnątrz

Arkusz informacji technicznych

5l / Nr artykułu.066502401 / EAN 4007955665120
10l / Nr artykułu.066503401 / EAN 4007955665137



Do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Do podłoży mineralnych (takich jak tynki wapienne i cementowe, mur i beton), a także do tapet z włókna drzewnego, mineralnych podkładów malarskich, płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknistych oraz podobnych podłoży. Dzięki mikrokryształicznej strukturze farba charakteryzuje się wysoką zdolnością dyfuzji pary wodnej, co sprzyja utrzymaniu przyjemnego mikroklimatu w pomieszczeniu.

- do białych, matowych powłok malarskich
- bez konserwantów i bez plastyfikatorów
- nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego
- Współczynnik kontrastu: klasa H₁₀-2 przy wydajności 6 m²/l
- Odporność na ścieranie na mokro: klasa R 3 zgodnie z normą DIN EN 13300
- Stopień połysku: G4 – matowy
- maks. wielkość ziarna: S1 drobne

Obszar zastosowania

Farba wewnętrzna przepuszczająca parę wodną, przeznaczona do malowania ścian i sufitów. Idealna do podłoży mineralnych, tapet z włókna drzewnego oraz płyt gipsowo-kartonowych.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste i nośne. Należy usunąć słabo przylegające stare powłoki malarskie, farby klejowe oraz luźne fragmenty tynku. Powierzchnie silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie zagruntować podkładem proMineral.

Przetwarzanie

Przed użyciem farbę do wewnątrz należy dobrze wymieszać i nakładać pędzlem, wałkiem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. W razie potrzeby nałożyć dwie warstwy. Warstwę podkładową można rozcieńczyć maksymalnie 5% wody. Warstwę wierzchnią nakłada się w postaci nierozcieńczonej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy farby. Nie stosować przy temperaturze podłoża i temperaturze pomieszczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

Barwienie:

W celu uzyskania kolorowych powłok farbą białą do wewnątrz można barwić maksymalnie 3% uniwersalnymi koncentratami barwiącymi (tylko typy LW-Oxyd) lub kolorowymi farbami proMineral.

Czas schnięcia:

W normalnych warunkach (20 °C, 65% wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności) czas schnięcia wynosi ok. 6-12 godzin. W niekorzystnych warunkach (np. niska temperatura lub wysoka wilgotność powietrza) czas schnięcia może się wydłużyć.

Zużycie

1 l wystarcza na ok. 6-8 m² przy jednokrotnym nałożeniu – w zależności od rodzaju podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Status: 05.10.2026

Strona 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ze względu na wysoką wartość pH należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się noszenie rękawiczek i okularów ochronnych (nie szklanych). W przypadku kontaktu ze skórą spłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać obficie wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.pro-mineral.com.

Unijna wartość graniczna LZO dla tego produktu (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 0,5 g/l.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.