



Farba gliniana

Arkusze informacji technicznych

5l / Nr artykułu.066602401 / EAN 4007955666127
10l / Nr artykułu.066603401 / EAN 4007955666134



Farba wewnętrzna w odcieniu ciepłej bieli do malowania ścian i sufitów na podłożach mineralnych (takich jak tynki gliniane, gipsowe, wapienne i cementowe, mur oraz beton), tapet z włókna drzewnego, mineralnej siatki malarskiej, mocno przylegających i chłonnych powłok dyspersyjnych oraz mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknistych oraz podobnych podłoży. Wyrównuje poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania przyjemnego klimatu w pomieszczeniu.

- dobrze kryjące
- regulujący wilgotność i oddychający
- łatwa aplikacja za pomocą wałka lub pędzla
- przepuszczający parę wodną
- bez rozpuszczalników i bez plastifikatorów
- nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego
- Współczynnik kontrastu: klasa H₁₀-2 przy wydajności 7 m²/l
- Odporność na ścieranie na mokro: klasa R 4 zgodnie z normą DIN EN 13300
- Stopień połysku: G3 matowy
- Maks. wielkość ziarna: S1 – drobne

Obszar zastosowania

Farba wewnętrzna w odcieniu ciepłej bieli do ścian i sufitów. Regulująca wilgotność, idealna do podłoży mineralnych, tapet z włókna drzewnego i płyt gipsowo-kartonowych.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste i nośne. Należy usunąć słabo przylegające stare powłoki malarskie, farby klejowe oraz luźne fragmenty tynku. Powierzchnie silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie zagruntować podkładem proMineral.

Przetwarzanie

Przed użyciem farbę glinianą należy dokładnie wymieszać i nakładać pędzlem, wałkiem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. W razie potrzeby nałożyć dwie warstwy. Warstwę podkładową można rozcieńczyć maksymalnie 10% wody. Warstwę wierzchnią nakłada się w postaci nierozcieńczonej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy farby. Nie stosować przy temperaturze podłoża i temperaturze pomieszczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

Barwienie:

W celu uzyskania kolorowych powłok farbę glinianą można barwić maksymalnie 4% uniwersalnych koncentratów barwiących (tylko typy LW-Oxyd) lub kolorowymi farbami proMineral.

Czas schnięcia:

W normalnych warunkach (20 °C, 65 % wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności) czas schnięcia wynosi ok. 6-12 godzin. W niekorzystnych warunkach (np. niska temperatura lub wysoka wilgotność powietrza) czas schnięcia może się wydłużyć.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Zużycie

1 l wystarcza na ok. 6-8 m² przy jednokrotnym nałożeniu – w zależności od rodzaju podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Przechowywanie

Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gleby. Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane.

Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ze względu na wysoką wartość pH należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się noszenie rękawiczek i okularów ochronnych (nie szklanych). W przypadku kontaktu ze skórą spłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać obficie wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.pro-mineral.com.

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 0,5 g/l.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.