



Farba wapienno-mineralna

Arkusze informacji technicznych

5l / Nr artykułu.068502401 / EAN 4007955685128
10l / Nr artykułu.068503401 / EAN 4007955685135



Gotowa do użycia farba mineralna na bazie hydratu wapna białego, przeznaczona do malowania wnętrz, odporna na wycieranie. Farba ta wyrównuje poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania przyjemnego klimatu w pomieszczeniu. Można ją stosować na podłożach mineralnych (takich jak tynki gipsowe, wapienne, cementowe i gliniane, mur oraz beton), płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknistych, mineralnych podkładach malarskich i podobnych podłożach. Można ją również stosować na matowych, chłonnych podłożach dyspersyjnych.

- delikatny mineralny odcień o wysokim stopniu bieli
- dobra krycie – klasa krycia 2
- Współczynnik kontrastu klasy H₁₀ 2 zgodnie z normą DIN EN 13300 przy wydajności 6 m²/l
- odporny na pleśń dzięki wysokiej zasadowości
- regulujący wilgotność i oddychający
- bez konserwantów i bez plastyfikatorów
- nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego

Obszar zastosowania

Gotowa do użycia farba na bazie wapna do malowania wnętrz, odporna na wycieranie. Reguluje wilgotność, charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością pary wodnej, idealna do stosowania na tynku, betonie, płytach gipsowo-kartonowych i podobnych podłożach.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste i nośne. Należy usunąć stare powłoki malarskie, farby klejowe oraz luźne fragmenty tynku. Powierzchnie silnie chłonne, piaskujące się i kredujące należy wstępnie zagruntować podkładem proMineral.

Przetwarzanie

Przed użyciem farbę wapienno-mineralną należy dokładnie wymieszać i nakładać pędzlem, pędzlem płaskim lub wałkiem. W razie potrzeby, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, nałożyć drugą warstwę. Nie stosować przy temperaturze podłoża i pomieszczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

Barwienie:

W celu uzyskania kolorowych powłok farbę wapienno-mineralną można barwić maksymalnie 3% uniwersalnymi koncentratami barwiącymi (tylko typy LW-Oxyd).

Czas schnięcia:

W normalnych warunkach (20 °C, 65 % wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności) czas schnięcia wynosi ok. 8 godzin. W niekorzystnych warunkach (np. niska temperatura lub wysoka wilgotność powietrza) czas schnięcia może się wydłużyć.

Zużycie

1 l wystarcza na ok. 6 m² przy jednokrotnym nałożeniu – w zależności od rodzaju podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Status: 05.10.2026

Strona 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Przechowywanie

Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gleby. Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane.

Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy zabezpieczyć przed rozpryskami powierzchnie, które nie mają być malowane (np. szkło, drewno itp.). Farbę wapienno-mineralną można bez problemu pokryć kolejną warstwą tego samego materiału. Przed zastosowaniem innych środków malarskich farbę wapienno-mineralną należy zmyć lub zszczotkować.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.pro-mineral.com.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.