



Gotowa szpachlówka mineralna

Arkusze informacji technicznych

15kg / Nr artykułu.121405401 / EAN 4007955121459



Gotowa do użycia, biała masa szpachlowa na bazie krzemianu, przeznaczona do powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Można ją stosować na wszystkich podłożach mineralnych (np. tynki gipsowe, wapienne i cementowe, płyty z krzemianu wapienia, beton itp.), a także na dobrze przylegających starych powłokach malarskich wykonanych farbami mineralnymi lub matowymi, chłonnymi farbami dyspersyjnymi. Gotowa szpachlówka mineralna jest łatwa w nakładaniu i wygładzaniu, a po całkowitym wyschnięciu doskonale nadaje się do szlifowania. Szpachlówka nie zawiera środków konserwujących, przepuszcza parę wodną i reguluje wilgotność, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania przyjemnego klimatu w pomieszczeniu.

- Szpachlówka na bazie krzemianu
- do podłoży mineralnych i powierzchni pomalowanych
- idealna podstawa dla wszystkich produktów proMineral
- bardzo dobrze nadaje się do szlifowania
- przepuszczający parę wodną
- regulujący poziom wilgotności
- bez konserwantów i bez plastyfikatorów
- nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego

Obszar zastosowania

Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie krzemianu do ścian i sufitów wewnątrz budynków. Łatwa w nakładaniu, doskonale nadaje się do szlifowania, a ponadto jest oddychająca i reguluje wilgotność.

Przygotowanie

Podłoże musi być twarde, suche, nośne, czyste i wolne od środków antyadhezyjnych. Należy usunąć stare tapety, słabo przylegające powłoki malarskie oraz luźny tynk. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kładujące należy wstępnie zagruntować podkładem proMineral.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać. Nakładać szpachlę lub kielnią wygładzającą i wygładzić na równą powierzchnię. W przypadku nakładania na całą powierzchnię maksymalna grubość warstwy wynosi 5 mm. Nie stosować przy temperaturze podłoża i temperaturze otoczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

Zużycie

ok. 1,4 kg/m² przy grubości warstwy 0,8 mm.

Przechowywanie

Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gleby. Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ze względu na wysoką wartość pH należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych (nie szklanych). W przypadku kontaktu ze skórą spłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychać pyłu szlifierskiego.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.pro-mineral.com.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.