



Mineralny tynk szlachetny

Arkusze informacji technicznych

8kg / Nr artykułu.060502401 / EAN 4007955605126

15kg / Nr artykułu.060503401 / EAN 4007955605133



Tynk gładki na bazie krzemianu do nakładania warstw strukturalnych w pomieszczeniach. Ten mineralny tynk gładki wyrównuje poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania przyjemnego klimatu w pomieszczeniu. Można go stosować na podłożach mineralnych (takich jak tynki gipsowe, wapienne, cementowe i gliniane, mur i beton), płytach gipsowo-kartonowych i płytach do suchej zabudowy, a także na matowych, chłonnych podłożach dyspersyjnych.

- delikatna struktura tynku (ziarnistość 0,5 mm)
- łatwa aplikacja za pomocą wałka lub pędzla
- biały kryjący
- oddychający i regulujący wilgotność
- przepuszczający parę wodną
- bez konserwantów i bez plastyfikatorów
- nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego

Obszar zastosowania

Drobnoziarnisty tynk krzemianowy do wykończeń wewnętrznych o fakturze. Idealny na podłożach mineralnych, płytach gipsowo-kartonowych i płytach do suchej zabudowy. Można go stosować również na matowych, chłonnych powłokach dyspersyjnych.

Przygotowanie

Podłoże musi być twarde, suche, nośne, czyste i wolne od środków antyadhezyjnych. Należy usunąć słabo przylegające stare powłoki malarskie, farby klejowe oraz luźne fragmenty tynku. Podłoża silnie chłonne, piaszczyste i kruszące należy wstępnie zagruntować podkładem proMineral.

Przetwarzanie

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać mineralny tynk wykończeniowy i nałożyć go wałkiem, szczotką lub pędzlem. Nie stosować przy temperaturze podłoża i temperaturze pomieszczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

Barwienie:

W celu uzyskania kolorowych powłok mineralną zaprawę wykończeniową można barwić maksymalnie 5% uniwersalnymi koncentratami barwiącymi (wyłącznie typy LW-Oxyd) lub farbami kolorowymi proMineral.

Możliwość malowania na wierzch:

Mineralny tynk drobnoziarnisty nadaje się jako dekoracyjna warstwa końcowa, ale można go również pomalować na wierzch. W tym celu zaleca się np. farbę proMineral Innenweiß.

Czas schnięcia:

W normalnych warunkach (20 °C, 65% wilgotności względnej, podłoże o umiarkowanej chłonności) czas schnięcia wynosi ok. 8-12 godzin. W niekorzystnych warunkach (np. niska temperatura lub wysoka wilgotność powietrza) czas schnięcia może się wydłużyć.

Status: 05.10.2026

Strona 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Zużycie

1 kg wystarcza na ok. 1,8–2,5 m² przy jednokrotnym nałożeniu – w zależności od rodzaju podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Przechowywanie

Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gleby. Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane.

Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ze względu na wysoką wartość pH należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się noszenie rękawiczek i okularów ochronnych (nie szklanych). W przypadku kontaktu ze skórą spłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać obficie wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.pro-mineral.com.

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Zawartość LZO w tym produkcie wynosi maks. 1 g/l.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.