Tynk gliniany do nakładania pędzlem

Arkusz informacji technicznych

7kg / Numer artykułu 066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Numer artykułu 066005401 / EAN 4007955660156



Ciepłobiały, drobnoziarnisty tynk nakładany pędzlem do ścian i sufitów wewnątrz budynków. Wyrównuje poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania przyjemnego klimatu w pomieszczeniu. Można go stosować na podłożach mineralnych (takich jak tynki gipsowe, wapienne, cementowe i gliniane, mur oraz beton), płytach gipsowo-kartonowych i płytach gipsowo-włóknistych, a także na dobrze przylegających i chłonnych powłokach farb dyspersyjnych i mineralnych.

- delikatna struktura – wielkość ziarna 0,5 mm
- łatwa aplikacja za pomocą wałka lub pędzla
- szczególnie przewiewne
- regulujący poziom wilgotności
- przepuszczający parę wodną
- bez konserwantów i bez plastyfikatorów
- nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego

Obszar zastosowania

Ciepłobiała, drobnoziarnista tynkowa masa szpachlowa do ścian i sufitów wewnątrz budynków. Reguluje klimat w pomieszczeniu, idealna do nakładania na tynk, beton, płyty gipsowo-kartonowe i farby mineralne.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste, nośne i lekko chłonne. Należy usunąć słabo przylegające stare powłoki malarskie, farby klejowe oraz luźne fragmenty tynku. Powierzchnie silnie chłonne, piaskujące się i kredujące należy wstępnie zagruntować podkładem proMineral.

Przetwarzanie

Przed użyciem gliniany tynk nakładany pędzlem należy dobrze wymieszać, a następnie nałożyć wałkiem, pędzlem lub szpachlą, nadając mu dowolną, kreatywną fakturę. W przypadku jasnych, jednolitych podłoży często wystarczy jedna warstwa. W ten sposób uzyskuje się delikatną fakturę tynku. Aby uzyskać wyraźniejszą strukturę, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy należy nałożyć kolejną warstwę. Również w przypadku bardzo ciemnych lub nierównomiernych podłoży należy nałożyć drugą warstwę. W tym przypadku warstwę podkładową można rozcieńczyć maksymalnie 10% wody. Warstwę wierzchnią nakłada się w postaci nierozcieńczonej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Nie stosować przy temperaturze podłoża i pomieszczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą.

Barwienie:
W celu uzyskania kolorowych powłok tynk gliniany można barwić maksymalnie 4% uniwersalnymi koncentratami barwiącymi (tylko typy LW-Oxyd) lub kolorowymi farbami proMineral.

Czas schnięcia:
W normalnych warunkach (20 °C, 65 % wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności) czas schnięcia wynosi ok. 24 godzin. W niekorzystnych warunkach (np. niska temperatura lub wysoka wilgotność powietrza) czas schnięcia może się wydłużyć.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Możliwość malowania:
Tynk gliniany nadaje się jako powłoka końcowa, ale można go również pomalować. W tym celu zaleca się np. farbę glinianą proMineral.

Zużycie
1 kg wystarcza na ok. 2,5 m² przy jednokrotnym nałożeniu – w zależności od rodzaju podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Przechowywanie
Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gleby. Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane.

Uwagi
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ze względu na wysoką wartość pH należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się noszenie rękawiczek i okularów ochronnych (nie szklanych). W przypadku kontaktu ze skórą spłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać obficie wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.