



Tynk wapienny nakładany wałkiem

Arkusze informacji technicznych

8kg / Nr artykułu.121302401 / EAN 4007955121329

16kg / Nr artykułu.121305401 / EAN 4007955121336



Gotowa do użycia, biała, drobnoziarnista farba tynkowa do ścian i sufitów wewnątrz budynków. Tynk nakładany wałkiem wyrównuje poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania przyjemnego mikroklimatu. Można go stosować na podłożach mineralnych (takich jak tynki gipsowe, wapienne, cementowe i gliniane, mur i beton), płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknistych, mineralnych siatkach malarskich oraz podobnych podłożach. Można go również stosować na matowych, chłonnych podłożach dyspersyjnych.

- delikatna struktura – wielkość ziarna 0,5 mm
- łatwa aplikacja za pomocą wałka lub pędzla
- szczególnie przewiewna i regulująca wilgotność
- odporny na pleśń dzięki wysokiej zasadowości
- bez konserwantów i bez plastyfikatorów
- nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego

Obszar zastosowania

Gotowa do użycia warstwa szpachli o drobnej konsystencji do ścian i sufitów wewnątrz budynków. Reguluje wilgotność i umożliwia dyfuzję pary wodnej. Nadaje się do stosowania na podłożach mineralnych, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknistych, mineralnych siatkach malarskich itp. Można ją również nakładać na matowe, chłonne podłoża dyspersyjne.

Przygotowanie

Podłoże musi być odporne na działanie substancji alkalicznych, suche, czyste i nośne. Należy usunąć słabo przylegające stare powłoki malarskie, farby klejowe oraz luźne fragmenty tynku. Powierzchnie silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie zagruntować podkładem proMineral.

Przetwarzanie

Przed użyciem należy dobrze wymieszać tynk wapienny do nakładania wałkiem, a następnie nałożyć go wałkiem, pędzlem lub szczotką, nadając mu dowolną, kreatywną fakturę. W przypadku jasnych, jednolitych podłoży często wystarczy jedna warstwa. W ten sposób uzyskuje się delikatną strukturę tynku. Aby uzyskać wyraźniejszą strukturę, po całkowitym wyschnięciu nakłada się drugą warstwę. W tym przypadku warstwę podkładową można rozcieńczyć maksymalnie 10% wody. Warstwę wierzchnią nakłada się w postaci nierozcieńczonej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Nie stosować przy temperaturze podłoża i pomieszczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

Barwienie:

W celu uzyskania kolorowych powłok tynk wapienny do nakładania wałkiem można barwić maksymalnie 4% uniwersalnymi koncentratami barwiącymi (tylko typy LW-Oxyd).

Możliwość pokrywania:

Tynk wapienny do nakładania wałkiem nadaje się jako powłoka końcowa, ale można go również pokrywać kolejnymi warstwami. W tym celu zaleca się np. farbę mineralno-wapienną proMineral.

Czas schnięcia:

Status: 05.10.2026

Strona 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

W normalnych warunkach (20 °C, 65 % wilgotności względnej, podłoże o umiarkowanej chłonności) czas schnięcia wynosi ok. 24 godzin. W niekorzystnych warunkach (np. niska temperatura lub wysoka wilgotność powietrza) czas schnięcia może się wydłużyć.

Zużycie

1 kg wystarcza na ok. 2,5 m² przy jednokrotnym nałożeniu – w zależności od rodzaju podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Przechowywanie

Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gleby. Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane.

Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy zabezpieczyć przed rozpryskami powierzchnie, na których nie będzie się nakładać produktu (np. szkło, drewno itp.).

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.pro-mineral.com.

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 1 g/l.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.