



Tinta colorida

Ficha de informação técnica

750ml / Item no.104703401 / EAN 4007955104735 (Videira selvagem)
750ml / Item no.105003401 / EAN 4007955105008 (Noite natural)
750ml / Item no.105103401 / EAN 4007955105138 (Horizonte Claro)
750ml / Item no.104903401 / EAN 4007955104933 (Feto fresco)
750ml / Item no.104503401 / EAN 4007955104537 (Areia quente do deserto)



Tinta mineral colorida à base de silicato para a decoração de paredes e tetos. Adequada para matizar praticamente todos os produtos proMineral* ou para a decoração em tom puro. Para uma variedade de tonalidades ainda maior, as cinco tonalidades também podem ser misturadas entre si.

- brilho de cor muito intenso
- bom comportamento de mistura
- altamente respirável e permeável ao vapor de água
- sem conservantes nem plastificantes
- Resistência à abrasão em condições húmidas, Classe R 2, de acordo com a norma DIN EN 13300
- Grau de brilho mate (G3 segundo a norma DIN EN 13300)

Domínio de aplicação

Tinta mineral de silicato colorida para paredes e tetos. Para tonalizar ou para aplicar em cor pura. As tonalidades podem ser misturadas entre si.

Preparação

O suporte deve estar seco, limpo e resistente. Remova as camadas de tinta antigas que não estejam bem aderidas, as tintas à base de cola e os pedaços soltos de reboco. Trate previamente as superfícies altamente absorventes, arenosas e que libertam pó com o primário proMineral.

Processamento

Dependendo da tonalidade pretendida, a tinta colorida pode ser aplicada na tonalidade original, atenuada ou misturada com outra tonalidade. Agite bem a tinta antes de utilizar e aplique com pincel, rolo ou um pulverizador adequado. No caso de tonalidades idênticas, misture entre si os diferentes lotes antes da aplicação. Dependendo da tinta a matizar e das características do suporte, são possíveis tolerâncias na tonalidade. Consulte a tampa para saber o lote e a tonalidade. Não aplicar se a temperatura do suporte e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar os utensílios de trabalho com água imediatamente após a utilização.

Tempo de secagem:

Em condições normais (20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente), o tempo de secagem é de aproximadamente 6 a 12 horas. Em condições desfavoráveis (por exemplo, temperatura baixa ou humidade elevada), o tempo de secagem pode prolongar-se.

Consumo

750 ml são suficientes para cerca de 4 m² com uma única demão – dependendo das características do suporte. Determine a quantidade exata necessária através de uma aplicação de teste no próprio objeto.

Armazenamento

Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco, mas protegido do gelo. Não permitir que o produto chegue ao esgoto, ao solo ou às águas. Só enviar para reciclagem recipientes totalmente esvaziados. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Quando não abertos e se armazenados

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

corretamente, têm uma validade de até 60 meses a contar da data de fabrico.

Notas

* A tinta colorida não é adequada para a tonalização da tinta mineral à base de cal proMineral, do reboco à base de cal proMineral para aplicação com rolo, nem do primário proMineral.

Manter fora do alcance das crianças. Devido ao elevado valor de pH, evite o contacto com os olhos e a pele. Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção (não de vidro). Em caso de contacto com a pele, enxaguar abundantemente com água. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e, se necessário, consultar um médico.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.pro-mineral.com.

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 1 g/l.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.