# Branco interior

Ficha de informação técnica

5l / N.º do artigo 066502401 / EAN 4007955665120
10l / N.º do artigo 066503401 / EAN 4007955665137




Para pintura de paredes e tetos em ambientes interiores. Para suportes minerais (como reboco de cal e cimento, alvenaria e betão), bem como papel de parede de fibra áspera, tecido mineral para pintura, placas de gesso cartonado e placas de gesso-fibra e suportes semelhantes. Graças à sua estrutura microcristalina, a tinta possui uma elevada capacidade de difusão do vapor de água, contribuindo assim para um clima interior agradável.

- para pinturas brancas com acabamento mate aveludado
- sem conservantes e sem plastificantes
- sem ingredientes de origem animal
- Relação de contraste: Classe $H_{10}$ 2, com um rendimento de 6 m²/l
- Resistência ao atrito em condições húmidas: Classe R 3, de acordo com a norma DIN EN 13300
- Grau de brilho: G4 mate opaco
- Granulometria máxima: S1 fina

## Domínio de aplicação

Tinta de interior respirável para paredes e tetos. Ideal para suportes minerais, papel de parede texturado e gesso cartonado.

## Preparação

O suporte deve estar seco, limpo e resistente. Remova as camadas de tinta antigas que não estejam bem aderidas, as tintas à base de cola e os pedaços soltos de reboco. Trate previamente as superfícies altamente absorventes, arenosas e que libertam pó com o primário proMineral.

## Processamento

Agite bem a tinta branca para interiores antes de utilizar e aplique com pincel, rolo ou um pulverizador adequado. Se necessário, aplique duas demãos. Para tal, a demão de base pode ser diluída com, no máximo, 5 % de água. A camada de acabamento deve ser aplicada sem diluir, após a secagem completa da primeira camada de tinta. Não aplicar se a temperatura do suporte e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar os utensílios de trabalho com água imediatamente após a utilização.

Tonalização:
Para pinturas coloridas, a tinta branca para interiores pode ser tonalizada com um máximo de 3 % de concentrados de tonalização universais (apenas tipos LW-Oxyd) ou com tintas coloridas proMineral.

Tempo de secagem:
Em condições normais (20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente), o tempo de secagem é de aproximadamente 6 a 12 horas. Em condições desfavoráveis (por exemplo, temperatura baixa ou humidade elevada), o tempo de secagem pode prolongar-se.

## Consumo

1 l é suficiente para cerca de 6–8 m² numa única demão – dependendo das características do suporte. Determine o consumo exato através de uma aplicação de teste na superfície.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Dica:**
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

## Armazenamento
Armazenar a embalagem bem fechada, num local fresco, mas protegido do gelo.

## Notas
Manter fora do alcance das crianças. Devido ao elevado valor de pH, evite o contacto com os olhos e a pele. Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção (que não sejam de vidro). Em caso de contacto com a pele, enxaguar abundantemente com água. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e, se necessário, consultar um médico.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.pro-mineral.com.

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 0,5 g/l.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Dica:**
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.