



Reboco de argila

Ficha de informação técnica

7kg / Item no.066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Item no.066005401 / EAN 4007955660156



Reboco de aplicação com pincel, de cor branca quente e grão fino, para superfícies de paredes e tetos em ambientes interiores. Tem um efeito equilibrador sobre o teor de humidade do ar interior, contribuindo assim para um clima interior agradável. Aplicável em suportes minerais (tais como rebocos de gesso, cal, cimento e argila, alvenaria e betão), placas de gesso cartonado e placas de fibra de gesso, bem como em camadas de tintas de dispersão e minerais bem aderentes e absorventes.

- estrutura fina – granulometria de 0,5 mm
- fácil aplicação com rolo ou pincel
- especialmente respirável
- regulador da humidade
- permeável ao vapor de água
- sem conservantes e sem plastificantes
- sem ingredientes de origem animal

Domínio de aplicação

Reboco de aplicação com pincel, de cor branca quente e grão fino, para paredes e tetos interiores. Regula o clima interior, sendo ideal para aplicação sobre reboco, betão, gesso cartonado e tintas minerais.

Preparação

A superfície deve estar seca, limpa, resistente e ligeiramente absorvente. Remova as camadas de tinta antigas que não estejam bem aderidas, as tintas à base de cola e os pedaços de reboco soltos. Trate previamente as superfícies altamente absorventes, arenosas e que libertam pó com o primário proMineral.

Processamento

Agite bem o reboco de argila antes de utilizar e aplique-o com rolo, pincel ou espátula, criando a textura desejada. Em superfícies claras e uniformes, basta, muitas vezes, uma única demão. Desta forma, obtém-se uma textura fina do reboco. Para obter uma textura mais acentuada, aplique uma segunda demão após a primeira camada ter secado completamente. Também em substratos muito escuros ou irregulares deve ser aplicada uma segunda demão. Neste caso, a demão de base pode ser diluída com, no máximo, 10 % de água. A camada de acabamento é aplicada sem diluir, após a secagem completa da primeira camada. Não aplicar se a temperatura do suporte e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Tonalização:

Para acabamentos coloridos, o reboco de argila pode ser matizado com, no máximo, 4 % de concentrados de matização universais (apenas tipos LW-Oxyd) ou com tintas coloridas proMineral.

Tempo de secagem:

Em condições normais (20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente), o tempo de secagem é de aproximadamente 24 horas. Em condições desfavoráveis (por exemplo, temperatura baixa ou humidade elevada), o tempo de secagem pode prolongar-se.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Possibilidade de repintura:

O reboco de argila é adequado como revestimento final, mas também pode ser repintado. Para tal, recomenda-se, por exemplo, a tinta de argila proMineral.

Consumo

1 kg é suficiente para cerca de 2,5 m² numa única demão – dependendo das características do suporte. Determine a quantidade exata necessária através de uma aplicação de teste na superfície em questão.

Armazenamento

Armazenar os recipientes bem fechados, num local fresco, mas protegido do gelo. Evitar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo. Só enviar para reciclagem recipientes totalmente vazios. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra.

Notas

Manter fora do alcance das crianças. Devido ao elevado valor de pH, evitar o contacto com os olhos e a pele. Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção (que não sejam de vidro). Em caso de contacto com a pele, enxaguar abundantemente com água. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e, se necessário, consultar um médico.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.pro-mineral.com.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.