Reboco de cal com rolo

Ficha de informação técnica

8kg / N.º do artigo 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / N.º do artigo 121305401 / EAN 4007955121336



Revestimento de reboco fino branco, pronto a aplicar, para paredes e tetos em ambientes interiores. Este reboco aplicado com rolo tem um efeito equilibrador sobre o teor de humidade do ar interior, contribuindo assim para um clima interior agradável. Aplicável em suportes minerais (tais como rebocos de gesso, cal, cimento e argila, alvenaria e betão), placas de gesso cartonado e placas de fibra de gesso, telas de pintura minerais e suportes semelhantes. Também pode ser aplicado em suportes de dispersão mate e absorventes.

- estrutura fina – granulometria de 0,5 mm
- fácil aplicação com rolo ou pincel
- especialmente respirável e com propriedades de regulação da humidade
- resistente ao bolor graças à elevada alcalinidade
- sem conservantes e sem plastificantes
- sem ingredientes de origem animal

Domínio de aplicação

Revestimento de reboco fino pronto a aplicar para paredes e tetos em espaços interiores. Reguladora da humidade e permeável ao vapor de água. Aplicável em suportes minerais, placas de gesso cartonado e placas de gesso-fibra, telas de pintura minerais e similares. Também aplicável em suportes de tinta de dispersão mate e absorventes.

Preparação

O suporte deve ser resistente aos álcalis, seco, limpo e com capacidade de suporte. Remova as camadas de pintura antigas que não estejam bem aderidas, as tintas à base de cola e os pedaços soltos de reboco. Trate previamente as superfícies altamente absorventes, que soltam areia ou que apresentam efeitos de giz com o primário proMineral.

Processamento

Agite bem o reboco de cal com rolo antes de utilizar e aplique-o com um rolo, pincel ou espátula, criando a textura desejada. Em suportes claros e uniformes, uma demão é frequentemente suficiente. Neste caso, obtém-se uma estrutura fina do reboco. Para obter uma estrutura mais acentuada, aplica-se uma segunda camada após a secagem completa. Neste caso, a demão de base pode ser diluída com, no máximo, 10 % de água. A camada de acabamento é aplicada sem diluir, após a secagem completa da primeira camada. Não aplicar se a temperatura do suporte e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Tonalização:
Para revestimentos coloridos, o reboco de cal para rolo pode ser tonalizado com um máximo de 4 % de concentrados de tonalização universais (apenas tipos LW-Oxyd).

Possibilidade de repintura:
O reboco de cal para rolo é adequado como revestimento final, mas também pode ser repintado. Para tal, recomenda-se, por exemplo, a tinta mineral de cal proMineral.

Tempo de secagem:
Em condições normais (20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente), o tempo de secagem

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

é de aproximadamente 24 horas. Em condições desfavoráveis (por exemplo, temperatura baixa ou humidade elevada), o tempo de secagem pode prolongar-se.

Consumo
1 kg é suficiente para cerca de 2,5 m² numa única demão – dependendo das características do suporte. Determine a quantidade exata necessária através de uma aplicação de teste na superfície em questão.

Armazenamento
Armazenar os recipientes bem fechados, num local fresco, mas protegido do gelo. Evitar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo. Só enviar para reciclagem recipientes totalmente vazios. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra.

Notas
Manter fora do alcance das crianças. Proteger as superfícies que não vão ser pintadas (como, por exemplo, vidro, madeira, etc.) contra salpicos.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.pro-mineral.com.

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.