



Reboco fino mineral

Ficha de informação técnica

8kg / Item no.060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Item no.060503401 / EAN 4007955605133



Reboco fino à base de silicato para acabamentos texturizados em interiores. O reboco fino mineral tem um efeito equilibrador sobre o teor de humidade do ar interior, contribuindo assim para um clima interior agradável. Aplicável em suportes minerais (tais como rebocos de gesso, cal, cimento e argila, alvenaria e betão), placas de gesso cartonado e de construção em seco, bem como em suportes de tinta de dispersão mate e absorventes.

- textura fina do reboco (granulometria de 0,5 mm)
- fácil aplicação com rolo ou pincel
- branco opaco
- respirável e com propriedades reguladoras da humidade
- permeável ao vapor de água
- sem conservantes e sem plastificantes
- sem ingredientes de origem animal

Domínio de aplicação

Reboco fino de silicato para acabamentos interiores texturizados. Ideal para suportes minerais, placas de gesso cartonado e placas de construção a seco. Também pode ser aplicado sobre pinturas de dispersão mate e absorventes.

Preparação

O suporte deve estar firme, seco, resistente, limpo e isento de agentes desmoldantes. Remova as camadas de pintura antigas que não estejam bem aderidas, as tintas à base de cola e os pedaços soltos de reboco. Trate previamente os suportes altamente absorventes, arenosos e que apresentem efeito de giz com o primário proMineral.

Processamento

Agite bem o reboco fino mineral antes de utilizar e aplique-o com rolo, escova ou pincel. Não aplique se a temperatura do suporte e da divisão for inferior a +5 °C. Limpe os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Tonalização:

Para acabamentos coloridos, o reboco fino mineral pode ser tonalizado com, no máximo, 5 % de concentrados de tonalização universais (apenas tipos LW-Oxyd) ou com tintas coloridas proMineral.

Possibilidade de repintura:

O reboco fino mineral é adequado como revestimento final decorativo, mas também pode ser repintado. Para tal, recomenda-se, por exemplo, o proMineral Branco para Interiores.

Tempo de secagem:

Em condições normais (20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente), o tempo de secagem é de aproximadamente 8 a 12 horas. Em condições desfavoráveis (por exemplo, temperatura baixa ou humidade elevada), o tempo de secagem pode prolongar-se.

Consumo

1 kg é suficiente para cerca de 1,8 – 2,5 m² numa única demão – dependendo das características do suporte. Determine a

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

quantidade exata necessária através de uma aplicação de teste na superfície em questão.

Armazenamento

Armazenar os recipientes bem fechados, num local fresco, mas protegido do gelo. Evitar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo. Só enviar para reciclagem recipientes totalmente vazios. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra.

Notas

Manter fora do alcance das crianças. Devido ao elevado valor de pH, evitar o contacto com os olhos e a pele. Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção (não de vidro). Em caso de contacto com a pele, enxaguar abundantemente com água. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e, se necessário, consultar um médico.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.pro-mineral.com.

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teor de COV deste produto: máx. 1 g/l.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.