



Tinta de argila

Ficha de informação técnica

5l / Item no.066602401 / EAN 4007955666127

10l / Item no.066603401 / EAN 4007955666134



Tinta branca quente para interiores, destinada à pintura de paredes e tetos em suportes minerais (tais como rebocos de argila, gesso, cal e cimento, alvenaria e betão), papel de parede texturado, tecido mineral para pintura, camadas de tinta de dispersão e mineral bem aderentes e absorventes, placas de gesso cartonado e de fibra de gesso e suportes semelhantes. Tem um efeito equilibrador sobre o teor de humidade do ar interior, contribuindo assim para um clima interior agradável.

- boa cobertura
- regulador da humidade e respirável
- fácil aplicação com rolo ou pincel
- permeável ao vapor de água
- sem solventes e sem plastificantes
- sem ingredientes de origem animal
- Relação de contraste: Classe H₁₀ 2, com um rendimento de 7 m²/l
- Resistência ao atrito em condições húmidas: Classe R 4, de acordo com a norma DIN EN 13300
- Grau de brilho: G3 mate
- Granulometria máxima: S1 fina

Domínio de aplicação

Tinta branca quente para interiores, para paredes e tetos. Regula a humidade, ideal para suportes minerais, papel de parede texturado e gesso cartonado.

Preparação

O suporte deve estar seco, limpo e resistente. Remova as camadas de tinta antigas que não estejam bem aderidas, as tintas à base de cola e os pedaços soltos de reboco. Trate previamente as superfícies altamente absorventes, arenosas e que libertam pó com o primário proMineral.

Processamento

Agite bem a tinta de argila antes de utilizar e aplique-a com pincel, rolo ou um pulverizador adequado. Se necessário, aplique duas demãos. Para tal, a demão de base pode ser diluída com, no máximo, 10 % de água. A camada de acabamento deve ser aplicada sem diluir, após a secagem completa da primeira camada de tinta. Não aplicar se a temperatura do suporte e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar os utensílios de trabalho com água imediatamente após a utilização.

Tonalização:

Para acabamentos coloridos, a tinta de argila pode ser tonalizada com, no máximo, 4 % de concentrados de tonalização universais (apenas tipos LW-Oxyd) ou com as tintas coloridas proMineral.

Tempo de secagem:

Em condições normais (20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente), o tempo de secagem é de aproximadamente 6 a 12 horas. Em condições desfavoráveis (por exemplo, temperatura baixa ou humidade elevada), o tempo de secagem pode prolongar-se.

Estado: 05.10.2026

Página 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Consumo

1 l é suficiente para cerca de 6 a 8 m² numa única demão – dependendo das características do suporte. Determine o consumo exato através de uma aplicação de teste na superfície.

Armazenamento

Armazenar os recipientes bem fechados, num local fresco, mas protegido do gelo. Evitar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo. Só enviar para reciclagem recipientes totalmente vazios. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra.

Notas

Manter fora do alcance das crianças. Devido ao elevado valor de pH, evitar o contacto com os olhos e a pele. Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção (que não sejam de vidro). Em caso de contacto com a pele, enxaguar abundantemente com água. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e, se necessário, consultar um médico.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.pro-mineral.com.

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 0,5 g/l.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.