Tinta mineral à base de cal

Ficha de informação técnica

5l / N.º do artigo 068502401 / EAN 4007955685128
10l / N.º do artigo 068503401 / EAN 4007955685135



Tinta mineral pronta a usar, à base de hidrato de cal branca, para revestimentos interiores resistentes à limpeza. A tinta tem um efeito equilibrador sobre o teor de humidade do ar interior, contribuindo assim para um clima interior agradável. Aplicável em suportes minerais (como rebocos de gesso, cal, cimento e argila, alvenaria e betão), placas de gesso cartonado e de fibra de gesso, telas de pintura minerais e suportes semelhantes. Também pode ser aplicada em suportes de dispersão mate e absorventes.

- tom mineral delicado com elevado grau de brancura
- bom poder de cobertura – classe de cobertura 2
- Relação de contraste H_{10}, classe 2, de acordo com a norma DIN EN 13300, a 6 m²/l
- resistente ao bolor graças à elevada alcalinidade
- regulador da humidade e respirável
- sem conservantes e sem plastificantes
- sem ingredientes de origem animal

Domínio de aplicação

Tinta à base de cal pronta a usar para pinturas interiores resistentes à limpeza. Reguladora da humidade, com elevada capacidade de difusão do vapor de água, ideal para reboco, betão, gesso cartonado e suportes semelhantes.

Preparação

A superfície de apoio deve estar seca, limpa e resistente. Remova pinturas antigas, tintas à base de cola e pedaços de reboco soltos. Trate previamente as superfícies altamente absorventes, arenosas e que libertam pó com o primário proMineral.

Processamento

Agite bem a tinta mineral à base de cal antes de utilizar e aplique com pincel, pincel de superfície ou rolo. Se necessário, aplique uma segunda demão após a secagem completa da primeira demão. Não aplique se a temperatura do suporte e da divisão for inferior a +5 °C. Limpe os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Tonalização:
Para aplicações coloridas, a tinta mineral à base de cal pode ser tonalizada com, no máximo, 3 % de concentrados de tonalização universais (apenas tipos LW-Oxyd).

Tempo de secagem:
Em condições normais (20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente), o tempo de secagem é de cerca de 8 horas. Em condições desfavoráveis (por exemplo, temperatura baixa ou humidade elevada), o tempo de secagem pode prolongar-se.

Consumo

1 l é suficiente para cerca de 6 m² com uma única demão – dependendo das características do suporte. Determine o consumo exato através de uma aplicação de teste no próprio objeto.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Armazenamento
Armazenar os recipientes bem fechados, num local fresco, mas protegido do gelo. Evitar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo. Só enviar para reciclagem recipientes totalmente vazios. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra.

Notas
Manter fora do alcance das crianças. Proteja as superfícies que não vão ser pintadas (como, por exemplo, vidro, madeira, etc.) contra salpicos. A tinta mineral à base de cal pode ser repintada sem problemas com o mesmo material. Antes de utilizar outros produtos de pintura, a tinta mineral à base de cal deve ser lavada ou removida com uma escova.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas através do nosso site www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.