



Vopsea colorată

Fișă cu informații tehnice

750ml / Articolul nr.104703401 / EAN 4007955104735 (Viță sălbatică)
750ml / Articolul nr.105003401 / EAN 4007955105008 (Noapte naturală)
750ml / Articolul nr.105103401 / EAN 4007955105138 (Orizont luminos)
750ml / Articolul nr.104903401 / EAN 4007955104933 (Ferigă proaspătă)
750ml / Articolul nr.104503401 / EAN 4007955104537 (Nisipul cald al deșertului)



Vopsea minerală colorată pe bază de silicat, destinată decorării pereților și tavanelor. Se pretează la nuanțarea aproape tuturor produselor proMineral* sau la aplicarea în nuanță pură. Pentru o varietate și mai mare de nuanțe, cele cinci nuanțe pot fi amestecate între ele.

- o strălucire foarte intensă a culorilor
- capacitate bună de amestecare
- foarte respirabil și permeabil la vaporii de apă
- fără conservanți și plastifianți
- Rezistență la frecare umedă, clasa R 2, conform DIN EN 13300
- Grad de luciu mat (G3 conform DIN EN 13300)

Domeniu de aplicare

Vopsea minerală colorată pe bază de silicat pentru pereți și tavan. Pentru nuanțare sau pentru aplicare în nuanță uniformă. Nuanțele pot fi amestecate între ele.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, curat și stabil. Îndepărtați vopselele vechi care nu aderă bine, vopselele pe bază de colă și bucățile de tencuială desprinse. Pretratați suprafețele puternic absorbante, cu aspect nisipos sau care se pudrează cu grundul proMineral.

Procesare

În funcție de nuanța dorită, vopseaua colorată poate fi aplicată în nuanța originală, nuanțată sau amestecată cu o altă nuanță. Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare și aplicați-o cu pensula, rola sau un aparat de pulverizare adecvat. În cazul aceleiași nuanțe, amestecați între ele loturile diferite înainte de aplicare. În funcție de vopseaua care urmează să fie nuanțată, precum și de caracteristicile suportului, sunt posibile abateri de nuanță. Pentru lot și nuanță, consultați capacul. A nu se aplica la temperaturi ale suportului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:

În condiții normale (20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată), timpul de uscare este de aproximativ 6-12 ore. În condiții nefavorabile (de exemplu, temperatură scăzută sau umiditate ridicată a aerului), timpul de uscare se poate prelungi.

Consum

750 ml sunt suficienți pentru aproximativ 4 m² la o singură aplicare – în funcție de starea suprafeței. Se recomandă determinarea consumului exact prin aplicarea unei probe pe obiectul respectiv.

Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în sol sau în cursuri de apă. A se trimite la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile uscate de material pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. În stare nedeschisă și în condiții adecvate de depozitare, produsul se poate păstra până la 60 de luni de la data fabricației.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Note

* Vopseaua colorată nu este potrivită pentru nuanțarea vopselei minerale pe bază de var proMineral, a tencuiei cu rolă pe bază de var proMineral și a grundului proMineral.

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. Datorită valorii ridicate a pH-ului, evitați contactul cu ochii și pielea. Se recomandă purtarea mănușilor și a ochelarilor de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu pielea, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și, dacă este necesar, solicitați sfatul unui medic.

Pentru informații relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.pro-mineral.com.

Valoarea limită a COV stabilită de UE pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.