



Alb interior

Fișă cu informații tehnice

5I / Articolul nr.066502401 / EAN 4007955665120
10I / Articolul nr.066503401 / EAN 4007955665137



Pentru vopsirea pereților și a tavanelor în interior. Pentru suprafețe minerale (cum ar fi tencuiala de var și de ciment, zidăria și betonul), precum și pentru tapet cu fibră aspră, folie minerală pentru vopsit, plăci de gips-carton și plăci din fibră de gips și alte suprafețe similare. Datorită structurii sale microcristaline, vopseaua are o capacitate ridicată de difuzie a vaporilor de apă, contribuind astfel la un climat interior plăcut.

- pentru vopsele albe, cu finisaj mat satinat
- fără conservanți și fără plastifianți
- fără ingrediente de origine animală
- Raportul de contrast: clasa H₁₀-2, cu un randament de 6 m²/l
- Rezistența la frecare umedă: clasa R 3 conform DIN EN 13300
- Grad de luciu: G4 mat mat
- Dimensiunea maximă a granulelor: S1 fină

Domeniu de aplicare

Vopsea de interior permeabilă la difuzie, destinată vopsirii pereților și tavanelor. Ideală pentru suprafețe minerale, tapet cu fibră și plăci de gips-carton.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, curat și stabil. Îndepărtați vopselele vechi care nu aderă bine, vopselele pe bază de colă și bucățile de tencuială desprinse. Pretratați suprafețele puternic absorbante, cu aspect nisipos sau care se pudrează cu grundul proMineral.

Procesare

Înainte de utilizare, amestecați bine vopseaua albă pentru interior și aplicați-o cu pensula, rola sau un pulverizator adecvat. Dacă este necesar, aplicați două straturi. În acest caz, stratul de grund poate fi diluat cu maximum 5 % apă. Stratul de acoperire se aplică nediluat, după uscarea completă a primului strat de vopsea. A nu se aplica la temperaturi ale suportului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Nuanțare:

Pentru vopsirea colorată, vopseaua albă pentru interior poate fi nuanțată cu maximum 3 % concentrate universale de nuanțare (numai tipurile LW-Oxyd) sau cu vopselele colorate proMineral.

Timp de uscare:

În condiții normale (20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată), timpul de uscare este de aproximativ 6-12 ore. În condiții nefavorabile (de exemplu, temperatură scăzută sau umiditate ridicată a aerului), timpul de uscare se poate prelungi.

Consum

1 l este suficient pentru aproximativ 6-8 m² la o singură aplicare - în funcție de starea suprafeței. Se recomandă determinarea consumului exact prin aplicarea unei probe pe obiectul respectiv.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, la rece, dar ferit de îngheț.

Note

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Datorită valorii ridicate a pH-ului, se recomandă evitarea contactului cu ochii și pielea. Se recomandă purtarea mănușilor și a ochelarilor de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu pielea, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și, dacă este necesar, solicitați sfatul medicului.

Pentru date relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.pro-mineral.com.

Valoarea limită UE pentru COV pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 0,5 g/l.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.