



## Vopsea pe bază de argilă

Fișă cu informații tehnice

5I / Articolul nr.066602401 / EAN 4007955666127  
10I / Articolul nr.066603401 / EAN 4007955666134



Vopsea albă caldă pentru interior, destinată vopsirii pereților și tavanelor pe suporturi minerale (cum ar fi tencuiala de lut, gips, var și ciment, zidărie și beton), tapet cu fibră aspră, folie minerală pentru vopsire, straturi de vopsea minerală și pe bază de dispersie bine aderente și absorbante, plăci de gips-carton și plăci din fibră de gips, precum și suporturi similare. Are un efect de echilibrare asupra conținutului de umiditate din aerul din încăpere și contribuie astfel la crearea unui climat interior plăcut.

- cu putere mare de acoperire
- reglează umiditatea și permite pielii să respire
- aplicare ușoară cu rola sau pensula
- permeabil la vaporii de apă
- fără solvenți și fără plastifianți
- fără ingrediente de origine animală
- Raport de contrast: clasa H<sub>10</sub>-2, cu un randament de 7 m<sup>2</sup>/l
- Rezistența la abraziune umedă: clasa R 4 conform DIN EN 13300
- Grad de luciu: G3 mat
- Dimensiunea maximă a granulelor: S1 fină

### Domeniu de aplicare

Vopsea de interior de culoare alb-caldă pentru pereți și tavane. Reglează umiditatea, fiind ideală pentru suprafețe minerale, tapet cu fibră și plăci de gips-carton.

### Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, curat și stabil. Îndepărtați vopselele vechi care nu aderă bine, vopselele pe bază de colă și bucățile de tencuială desprinse. Pretrătiți suprafețele puternic absorbante, cu aspect nisipos sau care se pudrează cu grundul proMineral.

### Procesare

Amestecați bine vopseaua din argilă înainte de utilizare și aplicați-o cu pensula, rola sau un pulverizator adecvat. Dacă este necesar, aplicați două straturi. În acest caz, stratul de grund poate fi diluat cu maximum 10 % apă. Stratul de acoperire se aplică nediluat, după uscarea completă a primului strat de vopsea. A nu se aplica la temperaturi ale suportului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

#### Nuanțare:

Pentru vopsirea colorată, vopseaua pe bază de argilă poate fi nuanțată cu maximum 4 % concentrate universale de nuanțare (numai tipurile LW-Oxyd) sau cu vopselele colorate proMineral.

#### Timp de uscare:

În condiții normale (20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată), timpul de uscare este de aproximativ 6 – 12 ore. În condiții nefavorabile (de exemplu, temperatură scăzută sau umiditate ridicată a aerului), timpul de uscare se poate prelungi.

#### Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

## Consum

1 l este suficient pentru aproximativ 6-8 m<sup>2</sup> la un singur strat - în funcție de starea suprafeței de aplicare. Se recomandă determinarea consumului exact prin aplicarea unui strat de probă pe obiectul respectiv.

## Depozitare

A se păstra recipientele bine închise, într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursurile de apă sau în sol. A se trimite la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile uscate de material pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier.

## Note

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Datorită valorii ridicate a pH-ului, se recomandă evitarea contactului cu ochii și pielea. Se recomandă purtarea mănușilor și a ochelarilor de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu pielea, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și, dacă este necesar, solicitați sfatul medicului.

Pentru informații relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

Valoarea limită UE pentru COV pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 0,5 g/l.

### Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.