Vopsea minerală pe bază de var

Fișă cu informații tehnice

5l / Cod articol 068502401 / EAN 4007955685128
10l / Cod articol 068503401 / EAN 4007955685135



Vopsea minerală gata de utilizare, pe bază de hidrat de var alb, pentru vopsirea interioară rezistentă la ștergere. Vopseaua are un efect de echilibrare asupra conținutului de umiditate din aerul din încăpere și contribuie astfel la crearea unui climat interior plăcut. Se poate aplica pe suporturi minerale (cum ar fi tencuieli pe bază de gips, var, ciment și argilă, zidărie și beton), plăci de gips-carton și plăci din fibră de gips, folii minerale de vopsit și suporturi similare. Se poate aplica și pe suporturi mate, absorbante, pe bază de dispersie.

- nuanță minerală delicată, cu un grad ridicat de alb
- putere de acoperire bună – clasa 2 de acoperire
- Raportul de contrast clasa H_{10} 2 conform DIN EN 13300 la 6 m²/l
- rezistent la mucegai datorită alcalinității ridicate
- reglează umiditatea și permite pielii să respire
- fără conservanți și fără plastifianți
- fără ingrediente de origine animală

Domeniu de aplicare

Vopsea pe bază de var, gata de utilizare, pentru vopsirea interioară rezistentă la ștergere. Reglează umiditatea, are o capacitate ridicată de difuzie a vaporilor de apă, fiind ideală pentru tencuială, beton, gips-carton și suporturi similare.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, curat și rezistent. Îndepărtați vopselele vechi, vopselele pe bază de clei și bucățile de tencuială desprinse. Pretratați suprafețele puternic absorbante, cu aspect nisipos sau care se sfărâmă cu grundul proMineral.

Procesare

Amestecați bine vopseaua minerală pe bază de var înainte de utilizare și aplicați-o cu pensula, cu peria de vopsit sau cu rola. Dacă este necesar, după uscarea completă a primului strat, aplicați un al doilea strat. Nu aplicați la temperaturi ale suportului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Nuanțare:
Pentru vopsirea în culori, vopseaua minerală pe bază de var poate fi nuanțată cu maximum 3 % concentrate universale de nuanțare (numai tipurile LW-Oxyd).

Timp de uscare:
În condiții normale (20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată), timpul de uscare este de aproximativ 8 ore. În condiții nefavorabile (de exemplu, temperatură scăzută sau umiditate ridicată a aerului), timpul de uscare se poate prelungi.

Consum

1 l este suficient pentru aproximativ 6 m² la o singură aplicare – în funcție de starea suprafeței. Se recomandă determinarea consumului exact prin aplicarea unei probe pe obiectul respectiv.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Depozitare
Depozitați recipientele bine închise, într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se vărsa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol. Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile uscate de material pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier.

Note
A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Protejați suprafețele care nu urmează să fie vopsite (cum ar fi sticla, lemnul etc.) împotriva stropilor. Vopseaua minerală pe bază de var poate fi revopsită fără probleme cu același material. Înainte de utilizarea altor produse de vopsire, vopseaua minerală pe bază de var trebuie spălată sau îndepărtată cu peria.

Pentru informații relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.