Разноцветная краска

Технический информационный листок



750ml / Артикул 104703401 / EAN 4007955104735 (Дикая лоза)
750ml / Артикул 105003401 / EAN 4007955105008 (Спокойная ночь)
750ml / Артикул 105103401 / EAN 4007955105138 (Светлый горизонт)
750ml / Артикул 104903401 / EAN 4007955104933 (Свежий папоротник)
750ml / Артикул 104503401 / EAN 4007955104537 (Теплый пустынный песок)

Минеральная цветная краска на силикатной основе для отделки стен и потолков. Подходит для тонирования практически всех продуктов proMineral* или для отделки в чистом цвете. Для еще большего разнообразия оттенков эти пять цветов можно смешивать между собой.

- очень высокая яркость цвета
- хорошая смешиваемость
- обладает высокой воздухопроницаемостью и паропроницаемостью
- без консервантов и пластификаторов
- Устойчивость к влажному истиранию, класс R 2 согласно стандарту DIN EN 13300
- Степень блеска: матовый (G3 согласно DIN EN 13300)

Область применения

Минеральная силикатная цветная краска для стен и потолков. Подходит для тонирования или нанесения в чистом виде. Оттенки можно смешивать между собой.

Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Удалите плохо прилегающие старые слои краски, клеевые краски и отслоившиеся части штукатурки. Сильно впитывающие, песчаные и меловые поверхности предварительно обработайте грунтовкой proMineral.

Обработка

В зависимости от желаемого оттенка краску можно наносить в чистом виде, тонировать или смешивать с другим оттенком. Перед использованием краску следует тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или подходящим распылителем. При одинаковом оттенке перед нанесением необходимо смешать между собой краски из разных партий. В зависимости от цвета, в который производится тонировка, а также от характеристик основания возможны отклонения в оттенке. Номер партии и оттенок указаны на крышке. Не наносить при температуре основания и в помещении ниже +5 °C. Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:
При нормальных условиях (20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий фон) время высыхания составляет примерно 6–12 часов. При неблагоприятных условиях (например, низкая температура или высокая влажность воздуха) время высыхания может увеличиться.

Потребление

750 мл хватит примерно на 4 м² при однократном нанесении — в зависимости от состояния поверхности. Точный расход следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза. Не допускать попадания в канализацию, почву или водоемы. На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. В неоткрытом

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Электронная почта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

состоянии и при надлежащем хранении срок годности составляет до 60 месяцев с даты изготовления.

Примечания

* Краска «Buntfarbe» не подходит для тонирования известково-минеральной краски proMineral, известковой штукатурки proMineral для нанесения валиком, а также грунтовки proMineral.

Хранить в недоступном для детей месте. Из-за высокого значения pH следует избегать попадания в глаза и на кожу. Рекомендуется носить перчатки и защитные очки (не стеклянные). При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

Данные по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.pro-mineral.com.

Предельное значение содержания ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в данном продукте: 1 г/л.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Электронная почта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.