Белый (внутренний)

Технический информационный листок

5l / Артикул 066502401 / EAN 4007955665120
10l / Артикул 066503401 / EAN 4007955665137



Для окраски стен и потолков в помещениях. Для минеральных оснований (таких как известковая и цементная штукатурка, кирпичная кладка и бетон), а также для обоев с ворсом, минерального окрасочного флиса, гипсокартонных и гипсоволокнистых плит и аналогичных оснований. Благодаря своей микрокристаллической структуре краска обладает высокой диффузионной способностью по отношению к водяному пару и тем самым способствует созданию комфортного микроклимата в помещении.

- для белых матовых покрытий
- без консервантов и без пластификаторов
- не содержит ингредиентов животного происхождения
- Коэффициент контрастности: класс H_{10}-2 при расходе 6 м²/л
- Устойчивость к истиранию во влажной среде: класс R 3 согласно стандарту DIN EN 13300
- Степень блеска: G4 — матовый
- Максимальный размер зерен: S1 (мелкий)

Область применения

Внутренняя краска с диффузионными свойствами для окраски стен и потолков. Идеально подходит для минеральных оснований, обоев с ворсом и гипсокартона.

Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Удалите плохо прилегающие старые слои краски, клеевые краски и отслоившиеся части штукатурки. Сильно впитывающие, песчаные и меловые поверхности предварительно обработайте грунтовкой proMineral.

Обработка

Перед использованием краску «Белый для внутренних работ» тщательно перемешайте и нанесите кистью, валиком или подходящим распылителем. При необходимости нанесите два слоя. При этом первый слой можно разбавить водой не более чем на 5 %. Финишный слой наносится в неразбавленном виде после полного высыхания первого слоя краски. Не наносить при температуре основания и в помещении ниже +5 °C. Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Тонирование:
Для получения цветных покрытий белую краску для внутренних работ можно тонировать универсальными тонирующими концентратами (только типы LW-Oxyd) в количестве не более 3 % или цветными красками proMineral.

Время высыхания:
При нормальных условиях (20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающее основание) время высыхания составляет примерно 6–12 часов. При неблагоприятных условиях (например, низкая температура или высокая влажность воздуха) время высыхания может увеличиться.

Потребление

1 л хватает примерно на 6–8 м² при однократном нанесении — в зависимости от состояния поверхности. Точный

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Электронная почта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

расход следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение
Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

Примечания
Хранить в недоступном для детей месте. В связи с высоким значением pH следует избегать попадания в глаза и на кожу. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки (не стеклянные). При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.pro-mineral.com.

Предельное значение содержания ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в данном продукте: 0,5 г/л.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Электронная почта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.