



Глиняная шпаклевка

Технический информационный листок

7kg / Артикул отсутствует.066002401 / EAN 4007955660125

18kg / Артикул отсутствует.066005401 / EAN 4007955660156



Тепло-белая мелкозернистая шпаклевочная штукатурка для внутренних стен и потолков. Регулирует уровень влажности воздуха в помещении и тем самым способствует созданию комфортного микроклимата. Можно наносить на минеральные основания (такие как гипсовая, известковая, цементная и глиняная штукатурка, кирпичная кладка и бетон), гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, а также на прочно прилипшие и впитывающие слои дисперсионных и минеральных красок.

- мелкозернистая структура — размер зерен 0,5 мм
- простое нанесение валиком или кистью
- особенно дышащий
- регулирующий влажность
- проницаемый для водяного пара
- без консервантов и без пластификаторов
- не содержит ингредиентов животного происхождения

Область применения

Тепло-белая мелкозернистая шпаклевка для внутренних стен и потолков. Регулирует микроклимат в помещении, идеально подходит для нанесения на штукатурку, бетон, гипсокартон и минеральные краски.

Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым, прочным и слегка впитывающим. Удалите плохо прилегающие старые слои краски, клейовые краски и отслоившиеся части штукатурки. Сильно впитывающие, песчаные и меловые поверхности предварительно обработайте грунтовкой proMineral.

Обработка

Перед использованием глиняную шпаклевку следует тщательно перемешать и наносить валиком, кистью или плоской кистью, придавая ей творческую текстуру по своему усмотрению. На светлых, однородных основаниях зачастую достаточно одного слоя. В этом случае получается мелкая текстура штукатурки. Для получения более выраженной текстуры после полного высыхания первого слоя наносится дополнительный слой. Второй слой следует наносить также на очень темные или неравномерные основания. При этом базовый слой можно разбавить водой не более чем на 10 %. Финишный слой наносится неразбавленным после полного высыхания первого слоя. Не наносить при температуре основания и в помещении ниже +5 °C. Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Тонирование:

Для получения цветных покрытий глиняную штукатурку можно тонировать с использованием не более 4 % универсальных тонирующих концентратов (только типы LW-Oxyd) или цветных красок proMineral.

Время высыхания:

При нормальных условиях (20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий фон) время высыхания составляет около 24 часов. При неблагоприятных условиях (например, низкая температура или высокая влажность воздуха) время высыхания может увеличиться.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Возможность нанесения верхнего слоя:

Глиняная штукатурка подходит в качестве финишного покрытия, но на неё также можно наносить верхний слой. Для этого рекомендуется, например, глиняная краска proMineral.

Потребление

1 кг хватает примерно на 2,5 м² при однократном нанесении — в зависимости от состояния основания. Точный расход следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы.

Примечания

Хранить в недоступном для детей месте. Из-за высокого значения pH следует избегать попадания в глаза и на кожу. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки (не стеклянные). При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем веб-сайте www.pro-mineral.com.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.