



Грунтовка

Технический информационный листок

5I / Артикул отсутствует.066302401 / EAN 4007955663126



Грунтовка на минеральной основе. Грунтовка proMineral создает прочное и равномерно впитывающее основание, которое идеально подходит для последующего нанесения лакокрасочных покрытий с использованием продуктов proMineral. Применяется на минеральных основаниях (таких как гипсовая, известковая и цементная штукатурка, кирпичная кладка и бетон), а также на гипсокартонных и гипсоволокнистых плитах и аналогичных основаниях в помещениях. После высыхания становится прозрачным.

- идеальная основа для изделий из известняка, глины и силиката
- укрепляет песчаные и меловые основания
- регулирует впитывающую способность
- готовый к использованию
- проницаемый для водяного пара
- без консервантов и без пластификаторов
- не содержит ингредиентов животного происхождения

Область применения

Минеральная грунтовка для внутренних работ. Обеспечивает прочное и равномерно впитывающее основание для лакокрасочных покрытий proMineral и после высыхания становится прозрачной.

Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым и обезжиренным. Удалите плохо прилегающие старые слои краски и отслоившиеся части штукатурки. Перед нанесением покрытия закройте пленкой поверхности, не требующие грунтования.

Обработка

Перед использованием грунтовку необходимо перемешать и наносить на основание в неразбавленном виде кистью или щеткой. Следует избегать попадания брызг на стекло, алюминий, керамику, мрамор и подобные материалы. Случайные брызги немедленно удалите водой. Последующие работы выполняйте только после полного высыхания грунтовки. Не наносить при температуре основания и в помещении ниже +5 °C. Рабочие инструменты очищайте водой сразу после использования. Не смешивать с другими продуктами.

Время высыхания:

При нормальных условиях (20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающее основание) время высыхания составляет около 4 часов. При неблагоприятных условиях (например, низкая температура или высокая влажность воздуха) время высыхания может увеличиться.

Потребление

1 л хватает примерно на 6–8 м² при однократном нанесении — в зависимости от состояния поверхности. Точный расход следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза. Не допускать попадания

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

в канализацию, водоемы или почву. На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы.

Примечания

Хранить в недоступном для детей месте. Из-за высокого значения pH следует избегать попадания в глаза и на кожу. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки (не стеклянные). При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.pro-mineral.com.

Предельное значение содержания ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в данном продукте: 1 г/л.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.