



Известковая штукатурка с эффектом «ролл»

Технический информационный листок

8kg / Артикул отсутствует.121302401 / EAN 4007955121329

16kg / Артикул отсутствует.121305401 / EAN 4007955121336



Готовая к применению белая штукатурка с мелкой фракцией для отделки стен и потолков в помещениях. Эта штукатурка, наносимая валиком, выравнивает уровень влажности воздуха в помещении и тем самым способствует созданию комфортного микроклимата. Может наноситься на минеральные основания (такие как гипсовая, известковая, цементная и глиняная штукатурка, кирпичная кладка и бетон), гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, минеральные малярные сетки и аналогичные основания. Также подходит для матовых, впитывающих дисперсионных оснований.

- мелкозернистая структура — размер зерен 0,5 мм
- простое нанесение валиком или кистью
- обладает отличной воздухопроницаемостью и регулирует влажность
- предотвращает появление плесени благодаря высокой щелочности
- без консервантов и без пластификаторов
- не содержит ингредиентов животного происхождения

Область применения

Готовая к применению тонкослойная штукатурка для стен и потолков в помещениях. Регулирует влажность и пропускает водяной пар. Наносится на минеральные основания, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, минеральные шпаклевочные материалы и т. п. Также подходит для матовых, впитывающих дисперсионных оснований.

Подготовка

Основание должно быть устойчивым к воздействию щелочей, сухим, чистым и прочным. Удалите плохо прилегающие старые слои краски, клеевые краски и отслоившиеся части штукатурки. Сильно впитывающие, песчаные и меловые поверхности предварительно обработайте грунтовкой proMineral.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешайте известковую штукатурку для нанесения валиком и нанесите её валиком, кистью или плоской кистью, придавая поверхности желаемую текстуру. На светлых, ровных основаниях зачастую достаточно одного слоя. В этом случае получается мелкая текстура штукатурки. Для получения более выраженной текстуры после полного высыхания наносится второй слой. В этом случае базовый слой можно разбавить водой не более чем на 10 %. Финишный слой наносится неразбавленным после полного высыхания первого слоя. Не наносить при температуре основания и в помещении ниже +5 °C. Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Тонирование:

Для получения цветных покрытий известковую штукатурку для нанесения валиком можно тонировать универсальными тонирующими концентратами (только типы LW-Oxyd) в количестве не более 4 %.

Возможность перекрашивания:

Известковая штукатурка для нанесения валиком подходит в качестве финишного покрытия, но также может быть перекрашена. Для этого рекомендуется, например, известково-минеральная краска proMineral.

Статус: 06.10.2026

Страница 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Электронная почта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Время высыхания:

При нормальных условиях (20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий фон) время высыхания составляет около 24 часов. При неблагоприятных условиях (например, низкой температуре или высокой влажности воздуха) время высыхания может увеличиться.

Потребление

1 кг хватает примерно на 2,5 м² при однократном нанесении — в зависимости от состояния основания. Точный расход следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы.

Примечания

Хранить в недоступном для детей месте. Защищайте поверхности, на которые не следует наносить материал (например, стекло, дерево и т. п.), от попадания брызг.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.pro-mineral.com.

Предельное значение содержания ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в данном продукте: 1 г/л.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.