Известково-минеральная краска

Технический информационный листок

5l / Артикул 068502401 / EAN 4007955685128
10l / Артикул 068503401 / EAN 4007955685135



Готовая к применению минеральная краска на основе гидрата белой извести для устойчивых к истиранию внутренних покрытий. Покрытие выравнивает уровень влажности воздуха в помещении и тем самым способствует созданию комфортного микроклимата. Можно наносить на минеральные основания (такие как гипсовая, известковая, цементная и глиняная штукатурка, кирпичная кладка и бетон), гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, минеральные малярные сетки и аналогичные основания. Также подходит для матовых, впитывающих дисперсионных оснований.

- тонкий минеральный слой с высокой степенью белизны
- хорошая кроющая способность — класс кроющей способности 2
- Коэффициент контрастности класса H_{10}-2 в соответствии с DIN EN 13300 при расходе 6 м²/л
- предотвращает появление плесени благодаря высокой щелочности
- регулирует влажность и обеспечивает воздухопроницаемость
- без консервантов и без пластификаторов
- не содержит ингредиентов животного происхождения

Область применения

Готовая к применению краска на известковой основе для устойчивой к вытиранию внутренней отделки. Регулирует влажность, обладает высокой паропроницаемостью, идеально подходит для штукатурки, бетона, гипсокартона и аналогичных оснований.

Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Удалите старые слои краски, клеевые краски и отслоившиеся части штукатурки. Сильно впитывающие, песчаные и меловые поверхности предварительно обработайте грунтовкой proMineral.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешайте известково-минеральную краску и нанесите её кистью, плоской кистью или валиком. При необходимости после полного высыхания первого слоя нанесите второй слой. Не наносить при температуре основания и в помещении ниже +5 °C. Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Тонирование:
Для получения цветных покрытий известково-минеральную краску можно тонировать универсальными тонирующими концентратами (только типы LW-Oxyd) в количестве не более 3 %.

Время высыхания:
При нормальных условиях (20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий фон) время высыхания составляет около 8 часов. При неблагоприятных условиях (например, низкая температура или высокая влажность воздуха) время высыхания может увеличиться.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Электронная почта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Потребление
1 л хватает примерно на 6 м² при однократном нанесении — в зависимости от состояния основания. Точный расход следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение
Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор.

Примечания
Хранить в недоступном для детей месте. Защищайте поверхности, не подлежащие окраске (например, стекло, дерево и т. п.), от попадания брызг. Известково-минеральную краску можно без проблем перекрашивать тем же материалом. Перед нанесением других лакокрасочных материалов известково-минеральную краску необходимо смыть или удалить щеткой.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Электронная почта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.