



Минеральная тонкая штукатурка

Технический информационный листок

8kg / Артикул отсутствует.060502401 / EAN 4007955605126

15kg / Артикул отсутствует.060503401 / EAN 4007955605133



Тонкослойная штукатурка на силикатной основе для нанесения фактурных покрытий в помещениях. Минеральная тонкослойная штукатурка выравнивает уровень влажности воздуха в помещении и тем самым способствует созданию комфортного микроклимата. Может наноситься на минеральные основания (такие как гипсовая, известковая, цементная и глиняная штукатурка, кирпичная кладка и бетон), гипсокартонные и сухие строительные плиты, а также на матовые, впитывающие дисперсионные основания.

- мелкая фактура штукатурки (зернистость 0,5 мм)
- простое нанесение валиком или кистью
- белый, матовый
- обеспечивает воздухопроницаемость и регулирует влажность
- проницаемый для водяного пара
- без консервантов и без пластификаторов
- не содержит ингредиентов животного происхождения

Область применения

Силикатовая тонкослойная штукатурка для создания фактурных внутренних покрытий. Идеально подходит для минеральных оснований, гипсокартона и плит для сухого строительства. Может наноситься также на матовые впитывающие дисперсионные покрытия.

Подготовка

Основание должно быть прочным, сухим, несущим, чистым и не содержать антиадгезивов. Удалите плохо прилегающие старые слои краски, клеевые краски и отслоившиеся части штукатурки. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания предварительно обработайте грунтовкой proMineral.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешайте минеральную тонкослойную штукатурку и нанесите её валиком, кистью или малярной кистью. Не наносить при температуре основания и в помещении ниже +5 °C. Рабочие инструменты следует промывать водой сразу после использования.

Тонирование:

Для получения цветных покрытий минеральную тонкослойную штукатурку можно тонировать с использованием не более 5 % универсальных тонирующих концентратов (только типы LW-Oxyd) или цветных красок proMineral.

Возможность перекрашивания:

Минеральная тонкая штукатурка подходит в качестве декоративного финишного покрытия, но её также можно перекрашивать. Для этого рекомендуется, например, proMineral «Белый для внутренних работ».

Время высыхания:

При нормальных условиях (20 °C, относительная влажность воздуха 65 %, умеренно впитывающий фон) время высыхания составляет примерно 8–12 часов. При неблагоприятных условиях (например, низкая температура или высокая влажность воздуха) время высыхания может увеличиться.

Статус: 06.10.2026

Страница 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Электронная почта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Потребление

1 кг хватает примерно на 1,8-2,5 м² при однократном нанесении — в зависимости от состояния основания. Точный расход следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы.

Примечания

Хранить в недоступном для детей месте. В связи с высоким значением pH следует избегать попадания в глаза и на кожу. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки (не стеклянные). При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.pro-mineral.com.

Предельное значение содержания ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Содержание ЛОС в данном продукте не превышает 1 г/л.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.