



Farebná farba

Technický informačný list

750ml / Položka č.104703401 / EAN 4007955104735 (Divoká vinič)
750ml / Položka č.105003401 / EAN 4007955105008 (Prírodná noc)
750ml / Položka č.105103401 / EAN 4007955105138 (Svetlý horizont)
750ml / Položka č.104903401 / EAN 4007955104933 (Čerstvá papraď)
750ml / Položka č.104503401 / EAN 4007955104537 (Teplý púštny piesok)



Minerálna farebná farba na silikátovej báze určená na úpravu stien a stropov. Je vhodná na tónovanie takmer všetkých produktov proMineral* alebo na úpravu v plnej farbe. Pre ešte väčšiu rozmanitosť odtieňov je možné týchto päť odtieňov navzájom miešať.

- veľmi výrazná farebná žiarivosť
- dobrá miešateľnosť
- vysoko priedušný a priepustný pre vodnú paru
- bez konzervačných látok a zmäkčovadiel
- Odolnosť proti oteru za mokra – trieda R 2 podľa normy DIN EN 13300
- Stupeň lesku: matný (G3 podľa normy DIN EN 13300)

Oblasť použitia

Minerálna silikátová farebná farba na steny a stropy. Na tónovanie alebo na maľovanie v plnej farbe. Odtiene sa dajú navzájom miešať.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Odstráňte staré nátery, ktoré nie sú pevne priľnuté, lepidlovú farbu a uvoľnené časti omietky. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce povrchy najprv ošetríte základným náterom proMineral.

Spracovanie

V závislosti od požadovaného odtieňa je možné farbu použiť v pôvodnom odtieni, zafarbiť ju alebo zmiešať s iným odtieňom. Farbu pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte štetcom, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Ak používate rovnaký odtieň, pred spracovaním zmiešajte rôzne šarže medzi sebou. V závislosti od farby, ktorá sa má tónovať, ako aj od vlastností podkladu sú možné odchýlky v odtieni. Šarža a odtieň sú uvedené na viečku. Neaplikujte pri teplote podkladu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pracovné náradie ihneď po použití očistite vodou.

Doba schnutia:

Za bežných podmienok (20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad) je doba schnutia cca 6–12 hodín. Za nepriaznivých podmienok (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť vzduchu) sa doba schnutia môže predĺžiť.

Spotreba

750 ml vystačí na približne 4 m² pri jednorazovom nátere – v závislosti od vlastností podkladu. Presnú spotrebu zistíte skúšobným nanosením na daný povrch.

Úložisko

Nádoby skladujte dobre uzavreté na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, pôdy alebo vodných tokov. Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. V neotvorenom stave a pri správnom skladovaní je trvanlivosť až 60 mesiacov od dátumu výroby.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Poznámky

* Farba Buntfarbe nie je vhodná na tónovanie vápenných minerálnych farieb proMineral, vápenných omietok proMineral na nanášanie valčekom ani základnej farby proMineral.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Vzhľadom na vysokú hodnotu pH sa vyhnite kontaktu s očami a pokožkou. Odporúča sa nosiť rukavice a ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.pro-mineral.com.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.