Biela vnútorná strana

Technický informačný list

5l / Číslo výrobku 066502401 / EAN 4007955665120
10l / Číslo výrobku 066503401 / EAN 4007955665137



Určené na maľovanie stien a stropov v interiéri. Na minerálne podklady (ako vápenné a cementové omietky, murivo a betón), ako aj na tapety s drsnou štruktúrou, minerálne maľovateľné netkané textílie, sadrokartónové a sadrovláknité dosky a podobné podklady. Vďaka svojej mikrokryštalickej štruktúre má náter vysokú difúznu schopnosť voči vodnej pare a prispieva tak k príjemnému vnútornému prostrediu.

- pre biele nátery s pláteným matným povrchom
- bez konzervačných látok a bez zmäkčovadiel
- neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu
- Kontrastný pomer: trieda H_{10}-2 pri výťažnosti 6 m²/l
- Odolnosť proti oteru za mokra: trieda R 3 podľa normy DIN EN 13300
- Stupeň lesku: G4 matný
- max. veľkosť zŕn: S1 jemná

Oblasť použitia

Vnútorná farba s difúznou priepustnosťou určená na maľovanie stien a stropov. Ideálna na minerálne podklady, tapety s drsnou štruktúrou a sadrokartón.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Odstráňte staré nátery, ktoré nie sú pevne priľnuté, lepidlovú farbu a uvoľnené časti omietky. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce povrchy najprv ošetrite základným náterom proMineral.

Spracovanie

Farbu na interiér pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte štetcom, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. V prípade potreby naneste dve vrstvy. Prvú vrstvu je možné zriediť maximálne 5 % vody. Krycia vrstva sa nanáša nezriedená po úplnom vyschnutí prvej vrstvy farby. Neaplikujte pri teplote podkladu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pracovné náradie ihneď po použití očistite vodou.

Tónovanie:
Na farebné nátery je možné bielu farbu pre interiér tónovať maximálne 3 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (len typy LW-Oxyd) alebo farebnými farbami proMineral.

Doba schnutia:
Za bežných podmienok (20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad) je doba schnutia cca 6–12 hodín. Za nepriaznivých podmienok (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť vzduchu) sa doba schnutia môže predĺžiť.

Spotreba

1 l vystačí na cca 6–8 m² pri jednorazovom nátere – v závislosti od charakteru podkladu. Presnú spotrebu zistite skúšobným nanesením na daný povrch.

Úložisko

Nádobu skladujte dobre uzavretú na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefón +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Poznámky

Uchovávajte mimo dosahu detí. Vzhľadom na vysokú hodnotu pH sa vyhnite kontaktu s očami a pokožkou. Odporúča sa nosiť rukavice a ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.pro-mineral.com.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 0,5 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefón +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.