Hlinená omietka

Technický informačný list

7kg / Číslo výrobku 066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Číslo výrobku 066005401 / EAN 4007955660156



Teplobiela, jemnozrnná omietka na nanášanie štetcom určená na steny a stropy v interiéri. Vyrovnáva vlhkosť vzduchu v miestnosti a tým prispieva k príjemnému vnútornému prostrediu. Vhodná na minerálne podklady (ako sú sadrové, vápenné, cementové a hlinové omietky, murivo a betón), sadrokartónové a sadrovláknité dosky, ako aj na pevne priľnavé a savé nátery z disperzných a minerálnych farieb.

- jemná štruktúra – veľkosť zŕn 0,5 mm
- jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
- mimoriadne priedušný
- regulujúci vlhkosť
- propustný pre vodnú paru
- bez konzervačných látok a bez zmäkčovadiel
- neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu

Oblasť použitia

Teplobiela omietka s jemnou štruktúrou na nanášanie štetcom, určená na vnútorné steny a stropy. Reguluje vnútorné prostredie, ideálna na omietku, betón, sadrokartón a minerálne farby.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a mierne savý. Odstráňte staré nátery, ktoré nie sú pevne priľnuté, lepidlovú farbu a uvoľnené časti omietky. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce povrchy najprv ošetrite základným náterom proMineral.

Spracovanie

Hlinenú omietku pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, štetcom alebo stierkou, pričom podľa želania vytvorte kreatívnu štruktúru. Na svetlých, rovnomerných podkladoch často stačí jedna vrstva. Výsledkom je jemná štruktúra omietky. Ak chcete dosiahnuť výraznejšiu štruktúru, po úplnom vyschnutí prvej vrstvy naneste ďalšiu vrstvu. Aj pri veľmi tmavých alebo nerovnomerných podkladoch by sa mala naniesť druhá vrstva. V takomto prípade je možné základnú vrstvu zriediť maximálne 10 % vody. Krycia vrstva sa nanáša nezriedená po úplnom vyschnutí prvej vrstvy. Neaplikujte pri teplote podkladu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pracovné náradie ihneď po použití očistite vodou.

Tónovanie:
Pre farebné nátery je možné hlinenú omietku tónovať maximálne 4 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (len typy LW-Oxyd) alebo farebnými farbami proMineral.

Doba schnutia:
Za bežných podmienok (20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad) je doba schnutia približne 24 hodín. Za nepriaznivých podmienok (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť vzduchu) sa doba schnutia môže predĺžiť.

Možnosť premaľovania:
Hlinená omietka sa hodí ako záverečná vrstva, ale je možné ju aj premaľovať. Na tento účel sa odporúča napr. hlinená farba proMineral.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefón +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Spotreba
1 kg vystačí na približne 2,5 m² pri jednorazovom nátere – v závislosti od vlastností podkladu. Presnú spotrebu zistite skúšobným nanesením na daný povrch.

Úložisko
Nádoby skladujte dobre uzavreté na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad.

Poznámky
Uchovávajte mimo dosahu detí. Vzhľadom na vysokú hodnotu pH sa vyhnite kontaktu s očami a pokožkou. Odporúča sa nosiť rukavice a ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade kontaktu s pokožkou dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefón +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.