



Hlinová farba

Technický informačný list

5l / Položka č.066602401 / EAN 4007955666127
10l / Položka č.066603401 / EAN 4007955666134



Teplobiela interiérová farba na maľovanie stien a stropov na minerálnych podkladoch (ako sú hlinové, sadrové, vápenné a cementové omietky, murivo a betón), na textúrované tapety, minerálne náterové vláknité fólie, pevne priľnavé a savé nátery na báze disperzie a minerálnych farieb, sadrokartónové a sadrovláknité dosky a podobné podklady. Vyrovnáva obsah vlhkosti vo vnútornom ovzduší a tým prispieva k príjemnému vnútornému prostrediu.

- dobrá krycia schopnosť
- reguluje vlhkosť a je priedušný
- jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
- propustný pre vodnú paru
- bez rozpúšťadiel a bez zmäkčovadiel
- neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu
- Kontrastný pomer: trieda H₁₀ 2 pri výťažnosti 7 m²/l
- Odolnosť proti oteru za mokra: trieda R 4 podľa normy DIN EN 13300
- Stupeň lesku: G3 matný
- Max. veľkosť zŕn: S1 jemná

Oblasť použitia

Teplá biela interiérová farba na steny a stropy. Reguluje vlhkosť, ideálna na minerálne podklady, tapety s drsnou štruktúrou a sadrokartón.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Odstráňte staré nátery, ktoré nie sú pevne priľnuté, lepidlovú farbu a uvoľnené časti omietky. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce povrchy najprv ošetríte základným náterom proMineral.

Spracovanie

Hlinovú farbu pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte štetcom, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. V prípade potreby naneste dve vrstvy. Prvú vrstvu je možné zriediť maximálne 10 % vody. Krycia vrstva sa nanáša nezriedená po úplnom vyschnutí prvej vrstvy farby. Neaplikujte pri teplote podkladu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pracovné náradie ihneď po použití umyte vodou.

Tónovanie:

Pre farebné nátery je možné hlinovú farbu tónovať maximálne 4 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (len typy LW-Oxyd) alebo farebnými farbami proMineral.

Doba schnutia:

Za bežných podmienok (20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad) je doba schnutia približne 6 – 12 hodín. Za nepriaznivých podmienok (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť vzduchu) sa doba schnutia môže predĺžiť.

Spotreba

1 l vystačí na cca 6 – 8 m² pri jednorazovom nátere – v závislosti od vlastností podkladu. Presnú spotrebu zistíte skúšobným nanesením na daný povrch.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Úložisko

Nádoby skladujte dobre uzavreté na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad.

Poznámky

Uchovávajte mimo dosahu detí. Vzhľadom na vysokú hodnotu pH sa vyhnite kontaktu s očami a pokožkou. Odporúča sa nosiť rukavice a ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.pro-mineral.com.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 0,5 g/l.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.