



Minerálna jemná omietka

Technický informačný list

8kg / Položka č.060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Položka č.060503401 / EAN 4007955605133



Jemná omietka na silikátovej báze pre štruktúrované nátery v interiéri. Táto minerálna jemná omietka vyrovnáva obsah vlhkosti vo vzduchu v miestnosti a tým prispieva k príjemnému vnútornému prostrediu. Možno ho použiť na minerálne podklady (ako sú sadrové, vápenné, cementové a hlinové omietky, murivo a betón), sadrokartónové a sadrové dosky, ako aj na matné, savé disperzné podklady.

- jemná štruktúra omietky (zrinitosť 0,5 mm)
- jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
- biela krycia farba
- priedušný a regulujúci vlhkosť
- propustný pre vodnú paru
- bez konzervačných látok a bez zmäkčovadiel
- neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu

Oblasť použitia

Jemná silikátová omietka pre štruktúrované vnútorné nátery. Ideálna na minerálne podklady, sadrokartónové dosky a dosky pre suchú výstavbu. Možno ju použiť aj na matné, savé disperzné nátery.

Príprava

Podklad musí byť pevný, suchý, nosný, čistý a bez separačných prostriedkov. Odstráňte staré nátery, ktoré nie sú pevne priľnuté, lepidlovú farbu a uvoľnené časti omietky. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady najprv ošetríte základnou farbou proMineral.

Spracovanie

Pred použitím minerálnu jemnú omietku dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, kefou alebo štetcom. Neaplikujte pri teplote podkladu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pracovné náradie ihneď po použití umyte vodou.

Tónovanie:

Na farebné nátery je možné minerálnu jemnú omietku tónovať maximálne 5 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (len typy LW-Oxyd) alebo farebnými farbami proMineral.

Možnosť premaľovania:

Minerálna jemná omietka je vhodná ako dekoratívna záverečná vrstva, ale je možné ju aj premaľovať. Na tento účel sa odporúča napr. farba proMineral Innenweiß.

Doba schnutia:

Za bežných podmienok (20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad) je doba schnutia približne 8 – 12 hodín. Za nepriaznivých podmienok (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť vzduchu) sa doba schnutia môže predĺžiť.

Spotreba

1 kg vystačí na približne 1,8 – 2,5 m² pri jednorazovom nátere – v závislosti od vlastností podkladu. Presnú spotrebu zistíte skúšobným nanesením na daný objekt.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Úložisko

Nádoby skladujte dobre uzavreté na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad.

Poznámky

Uchovávajte mimo dosahu detí. Vzhľadom na vysokú hodnotu pH sa vyhnite kontaktu s očami a pokožkou. Odporúča sa nosiť rukavice a ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade kontaktu s pokožkou dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.pro-mineral.com.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Obsah VOC v tomto výrobku max. 1 g/l.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.