Vápenná minerálna farba

Technický informačný list

5l / Číslo výrobku 068502401 / EAN 4007955685128
10l / Číslo výrobku 068503401 / EAN 4007955685135



Minerálna farba pripravená na použitie na báze hydrátu bieleho vápna pre interiérové nátery odolné voči utieraniu. Náter má vyrovnávací účinok na obsah vlhkosti vo vzduchu v miestnosti a tým prispieva k príjemnému vnútornému prostrediu. Vhodná na minerálne podklady (ako sú sadrové, vápenné, cementové a hlinové omietky, murivo a betón), sadrokartónové a sadrovláknité dosky, minerálne náterové netkané textílie a podobné podklady. Možno použiť aj na matné, savé disperzné podklady.

- jemný minerálny náter s vysokým stupňom bielosti
- dobrá krycia schopnosť – trieda krycej schopnosti 2
- Kontrastný pomer triedy H_{10} 2 podľa normy DIN EN 13300 pri 6 m²/l
- odolný voči plesni vďaka vysokej zásaditosti
- reguluje vlhkosť a je priedušný
- bez konzervačných látok a bez zmäkčovadiel
- neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu

Oblasť použitia

Farba na báze vápna pripravená na použitie pre vnútorné nátery odolné voči utieraniu. Reguluje vlhkosť, má vysokú difúznu schopnosť voči vodnej pare, ideálna na omietku, betón, sadrokartón a podobné podklady.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Odstráňte staré nátery, lepidlovú farbu a uvoľnené časti omietky. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce povrchy najprv ošetrite základnou farbou proMineral.

Spracovanie

Vápennú minerálnu farbu pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte štetcom, plochým štetcom alebo valčekom. V prípade potreby po úplnom vyschnutí prvej vrstvy naneste druhú vrstvu. Neaplikujte pri teplote podkladu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pracovné náradie ihneď po použití očistite vodou.

Tónovanie:
Na farebné nátery je možné vápennú minerálnu farbu tónovať maximálne 3 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (len typy LW-Oxyd).

Doba schnutia:
Za bežných podmienok (20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad) je doba schnutia cca 8 hodín. Za nepriaznivých podmienok (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť vzduchu) sa doba schnutia môže predĺžiť.

Spotreba

1 l vystačí na cca 6 m² pri jednorazovom nátere – v závislosti od vlastností podkladu. Presnú spotrebu zistite skúšobným nanesením na objekt.

Úložisko

Nádoby skladujte dobre uzavreté na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu. Neumožnite, aby sa látka dostala do

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefón +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad.

Poznámky

Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte povrchy, ktoré sa nemajú natierať (napr. sklo, drevo a podobne), pred postriekaním. Vápennú minerálnu farbu možno bez problémov prekryť rovnakým materiálom. Pred použitím iných náterových hmôt je potrebné vápennú minerálnu farbu zmyť alebo zotrieť kefou.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefón +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.