



Vápenná omietka nanášaná valčekom

Technický informačný list

8kg / Položka č.121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Položka č.121305401 / EAN 4007955121336



Biela jemná omietka pripravená na použitie pre steny a stropy v interiéri. Táto omietka nanášaná valčekom vyrovnáva vlhkosť vzduchu v miestnosti a tým prispieva k príjemnému vnútornému prostrediu. Možno ho použiť na minerálne podklady (ako sú sadrové, vápenné, cementové a hlinové omietky, murivo a betón), sadrokartónové a sadrovláknité dosky, minerálne náterové rohože a podobné podklady. Možno použiť aj na matné, savé disperzné podklady.

- jemná štruktúra – veľkosť zŕn 0,5 mm
- jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
- vynikajúca priedušnosť a regulácia vlhkosti
- odolný voči plesni vďaka vysokej zásaditosti
- bez konzervačných látok a bez zmäkčovadiel
- neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu

Oblasť použitia

Hotová jemná omietka na steny a stropy v interiéri. Reguluje vlhkosť a umožňuje difúziu vodnej pary. Vhodná na minerálne podklady, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, minerálne náterové rohože a podobné materiály. Vhodná aj na matné, savé disperzné podklady.

Príprava

Podklad musí byť odolný voči zásadám, suchý, čistý a pevný. Odstráňte staré nátery, ktoré nie sú pevne priľnuté, lepidlovú farbu a uvoľnené časti omietky. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce povrchy najprv ošetríte základným náterom proMineral.

Spracovanie

Vápennú omietku pred použitím dôkladne premiešajte a naneste valčekom, štetcom alebo stierkou, pričom podľa želania vytvorte kreatívnu štruktúru. Na svetlých, rovnomerných podkladoch často stačí jedna vrstva. Výsledkom je jemná štruktúra omietky. Ak chcete dosiahnuť výraznejšiu štruktúru, po úplnom vyschnutí naneste druhú vrstvu. V tomto prípade môžete základnú vrstvu zriediť maximálne 10 % vody. Krycia vrstva sa nanáša nezriedená po úplnom vyschnutí prvej vrstvy. Neaplikujte pri teplote podkladu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pracovné náradie ihneď po použití očistite vodou.

Tónovanie:

Pre farebné nátery je možné vápennú omietku na nanášanie valčekom tónovať maximálne 4 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (len typy LW-Oxyd).

Premal'ovateľnosť:

Vápenná omietka na nanášanie valčekom je vhodná ako záverečná vrstva, ale je možné ju aj premal'ovať. Na tento účel sa odporúča napr. vápenná minerálna farba proMineral.

Doba schnutia:

Za bežných podmienok (20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, stredne savý podklad) je doba schnutia približne 24 hodín. Za nepriaznivých podmienok (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť vzduchu) sa doba schnutia môže predĺžiť.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Spotreba

1 kg vystačí na približne 2,5 m² pri jednorazovom nátere – v závislosti od vlastností podkladu. Presnú spotrebu zistíte skúšobným nanesením na daný povrch.

Úložisko

Nádoby skladujte dobre uzavreté na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad.

Poznámky

Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte povrchy, na ktoré sa produkt nenanáša (napr. sklo, drevo a podobne), pred postriekaním.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.pro-mineral.com.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.