



Apneni omet z valjčkom

Tehnični informativni list

8kg / Št.121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Št.121305401 / EAN 4007955121336



Pripravljen za uporabo, bel, fin omet za notranje stene in strope. Ta omet, ki se nanaša z valjčkom, uravnava vsebnost vlage v zraku v prostoru in tako prispeva k prijetnemu bivalnemu vzdušju. Primeren za nanos na mineralne podlage (kot so mavčni, apneni, cementni in glinasti ometi, zidovje in beton), mavčne kartonske plošče in mavčne vlaknene plošče, mineralne podlage za barvanje in podobne podlage. Uporaben je tudi na matiranih, vpojnih disperzijskih podlagah.

- fina struktura – velikost zrn 0,5 mm
- enostavno nanašanje z valjčkom ali čopičem
- izjemno diha in uravnava vlago
- preprečuje nastanek plesni zaradi visoke alkalnosti
- brez konzervansov in brez mehčalcev
- brez sestavin živalskega izvora

Področje uporabe

Pripravljen za uporabo tanek omet za stene in strope v notranjih prostorih. Uravnava vlago in omogoča difuzijo vodne pare. Primeren za nanos na mineralne podlage, mavčne plošče in mavčno-vlaknene plošče, mineralne podlage za barvanje in podobno. Primeren tudi za nanos na mat, vpojne disperzijske podlage.

Priprava

Podlaga mora biti odporna proti alkalijam, suha, čista in nosilna. Odstranite slabo prilepljene stare barve, lepilne barve in ohlapne dele ometa. Močno vpojne, peskaste in kredaste površine predhodno obdelajte z osnovnim premazom proMineral.

Obdelava

Apneni omet za nanašanje z valjčkom pred uporabo dobro premešajte in ga nanesite z valjčkom, čopičem ali širokim čopičem, pri čemer po želji ustvarite kreativno teksturo. Pri svetlih, enakomernih podlagah je pogosto dovolj en sloj. Tako se oblikuje fina struktura ometa. Za močnejšo strukturo se po popolnem sušenju nanese drugi sloj. V tem primeru se osnovni sloj lahko razredči z največ 10 % vode. Zgornji sloj se nanese nerazredčen po popolnem sušenju prvega sloja. Ne uporabljajte pri temperaturi podlage in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Barvanje:

Za barvne premaze se apneni omet za nanašanje z valjčkom lahko obarva z največ 4 % univerzalnih koncentratov za barvanje (samo tipi LW-Oxyd).

Prebarvanje:

Apneni omet za nanašanje z valjčkom je primeren kot končni premaz, vendar ga je mogoče tudi prebarvati. Za to priporočamo npr. apneno-mineralno barvo proMineral.

Čas sušenja:

V normalnih pogojih (20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga) čas sušenja znaša približno 24 ur. V neugodnih pogojih (npr. nizka temperatura ali visoka vlažnost zraka) se lahko čas sušenja podaljša.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Poraba

1 kg zadostuje za približno 2,5 m² pri enem nanosu – odvisno od lastnosti podlage. Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali tla. V recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki snovi se lahko odstranijo skupaj z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbeni odpadki.

Opombe

Hranite izven dosega otrok. Površine, ki jih ne boste premazovali (npr. steklo, les in podobno), zaščitite pred brizganjem.

Podatke v zvezi z varnostjo najdete v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko pridobite na naši spletni strani www.pro-mineral.com.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 1 g/l.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.