Apnena mineralna barva

Tehnični informativni list

5l / Številka izdelka 068502401 / EAN 4007955685128
10l / Številka izdelka 068503401 / EAN 4007955685135



Pripravljena za uporabo mineralna barva na osnovi belega apnenega hidrata za notranje premaze, odporne proti brisanju. Premaz uravnava vsebnost vlage v zraku v prostoru in tako prispeva k prijetnemu bivalnemu vzdušju. Primerna za nanos na mineralne podlage (kot so mavčni, apneni, cementni in glinasti ometi, zidovi in beton), mavčne kartonske plošče in mavčne vlaknene plošče, mineralne barvne mreže in podobne podlage. Uporaben je tudi na matiranih, vpojnih disperzijskih podlagah.

- nežna mineralna barva z visoko stopnjo beline
- dobra pokrivnost – razred pokrivnosti 2
- Kontrastno razmerje razreda H_{10} 2 v skladu s standardom DIN EN 13300 pri 6 m²/l
- preprečuje nastanek plesni zaradi visoke alkalnosti
- regulira vlago in omogoča dihanje
- brez konzervansov in brez mehčalcev
- brez sestavin živalskega izvora

Področje uporabe

Barva na osnovi apna, pripravljena za uporabo, za notranje premaze, odporne proti brisanju. Uravnava vlago, omogoča visoko difuzijo vodne pare, idealna za omet, beton, mavčno ploščo in podobne podlage.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čista in nosilna. Odstranite stare barve, lepilne barve in ohlapne dele ometa. Močno vpojne, peskaste in kredaste površine predhodno obdelajte z osnovnim premazom proMineral.

Obdelava

Apneno-mineralno barvo pred uporabo dobro premešajte in jo nanesite s čopičem, širokim čopičem ali valjčkom. Po potrebi po popolnem sušenju prvega sloja nanesite drugi sloj. Ne uporabljajte pri temperaturi podlage in prostora pod +5 °C. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.

Barvno prilagajanje:
Za barvne premaze lahko apneno-mineralno barvo obarvate z največ 3 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje (samo tipi LW-Oxyd).

Čas sušenja:
V normalnih pogojih (20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga) traja sušenje približno 8 ur. V neugodnih pogojih (npr. nizka temperatura ali visoka vlažnost zraka) se lahko čas sušenja podaljša.

Poraba

1 l zadostuje za približno 6 m² pri enem nanosu – odvisno od lastnosti podlage. Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali. Preprečite, da bi

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pošta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali tla. V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene posode. Zasušeni ostanki snovi se lahko odstranijo skupaj z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbeni odpadki.

Opombe

Hranite izven dosega otrok. Površine, ki jih ne boste premazovali (npr. steklo, les in podobno), zaščitite pred brizganjem. Apneno-mineralno barvo je mogoče brez težav prebarvati z istim materialom. Pred uporabo drugih barvnih sredstev je treba apneno-mineralno barvo sprati ali odstraniti s krtačo.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pošta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.