Barva

Tehnični informativni list



750ml / Številka izdelka 104703401 / EAN 4007955104735 (Divja trta)
750ml / Številka izdelka 105003401 / EAN 4007955105008 (Mirna noč)
750ml / Številka izdelka 105103401 / EAN 4007955105138 (Svetel obzorje)
750ml / Številka izdelka 104903401 / EAN 4007955104933 (Sveža praprot)
750ml / Številka izdelka 104503401 / EAN 4007955104537 (Topel puščavski pesek)

Mineralna barva na silikatni osnovi za oblikovanje sten in stropov. Primerna je za odtenjanje skoraj vseh izdelkov proMineral* ali za oblikovanje v polnem odtenku. Za še večjo raznolikost odtenkov se pet odtenkov lahko med seboj tudi meša.

- izjemno močna barvna živa
- dobra mešljivost
- zelo diha in prepušča vodno paro
- brez konzervansov in mehčalcev
- Odpornost proti vlažnemu drgnjenju, razred R 2 v skladu z DIN EN 13300
- Stopnja sijaja: mat (G3 v skladu z DIN EN 13300)

Področje uporabe

Mineralna silikatna barva za stene in strop. Za odtenjanje ali za barvanje v enotnem odtenku. Odtenki se med seboj lahko mešajo.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čista in nosilna. Odstranite slabo prilepljene stare barve, lepilne barve in ohlapne dele ometa. Močno vpijajoče, peščene in kredaste površine predhodno obdelajte z osnovnim premazom proMineral.

Obdelava

Glede na želeni odtenek se lahko barva uporabi v polnem odtenku, se odteni ali zmeša z drugim odtenkom. Barvo pred uporabo dobro premešajte in jo nanesite s čopičem, valjčkom ali primernim razpršilnikom. Pri enakem odtenku pred uporabo med seboj zmešajte različne serije. Odvisno od barve, ki jo želite odteniti, ter lastnosti podlage so možna odstopanja v odtenku. Številka serije in odtenek sta navedena na pokrovu. Ne uporabljajte pri temperaturi podlage in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Čas sušenja:
V normalnih pogojih (20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga) traja sušenje približno 6–12 ur. V neugodnih pogojih (npr. nizka temperatura ali visoka vlažnost zraka) se lahko čas sušenja podaljša.

Poraba

750 ml zadostuje za približno 4 m² pri enem nanosu – odvisno od lastnosti podlage. Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shranjevati na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, tla ali vodne vire. V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Zasušeni ostanki snovi se lahko odstranijo skupaj z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbeni odpadki. V neodprtem stanju in ob pravilnem skladiščenju je rok uporabnosti do 60 mesecev od datuma proizvodnje.

Opombe

* Barva Bunt ni primerna za barvno prilagajanje apneno-mineralne barve proMineral, apnenega ometa proMineral za

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pošta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

nanašanje z valjčkom ter proMineralovega temeljnega premaza.

Hranite izven dosega otrok. Zaradi visoke vrednosti pH se izogibajte stiku z očmi in kožo. Priporočljivo je nositi rokavice in zaščitna očala (ne steklena). V primeru stika s kožo sperite z obilo vode. V primeru stika z očmi takoj izperite z obilo vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.pro-mineral.com.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pošta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.