Bela notranjost

Tehnični informativni list

5l / Številka izdelka 066502401 / EAN 4007955665120
10l / Številka izdelka 066503401 / EAN 4007955665137



Za notranje barvanje sten in stropov. Za mineralne podlage (kot so apneni in cementni ometi, zidovje in beton) ter za grobo vlakneno tapeto, mineralno barvno mrežico, mavčne plošče in plošče iz mavca z vlakni ter podobne podlage. Zaradi svoje mikrokristalne strukture ima barva visoko sposobnost difuzije vodne pare in tako prispeva k prijetnemu bivalnemu vzdušju.

- za bele, tkaninsko matirane premaze
- brez konzervansov in brez mehčalcev
- brez sestavin živalskega izvora
- Kontrastno razmerje: razred H_{10}-2 pri porabi 6 m²/l
- Odpornost proti obrabi v vlažnem stanju: razred R 3 po standardu DIN EN 13300
- Stopnja sijaja: G4 mat
- največja velikost zrn: S1, drobna

Področje uporabe

Notranja barva, ki omogoča difuzijo, za barvanje sten in stropov. Idealna za mineralne podlage, tapete z grobo teksturo in mavčne plošče.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čista in nosilna. Odstranite slabo prilepljene stare barve, lepilne barve in ohlapne dele ometa. Močno vpijajoče, peščene in kredaste površine predhodno obdelajte z osnovnim premazom proMineral.

Obdelava

Barvo za notranje prostore pred uporabo dobro premešajte in jo nanesite s čopičem, valjčkom ali primernim razpršilnikom. Po potrebi nanesite dva sloja. Pri tem lahko osnovni sloj razredčite z največ 5 % vode. Zgornji sloj nanesite nerazredčen po popolnem sušenju prvega sloja barve. Ne uporabljajte pri temperaturi podlage in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Barvno prilagajanje:
Za barvne premaze se lahko notranja bela barva prilagodi z največ 3 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje (samo tipi LW-Oxyd) ali z barvami proMineral.

Čas sušenja:
V normalnih pogojih (20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga) traja sušenje približno 6–12 ur. V neugodnih pogojih (npr. nizka temperatura ali visoka vlažnost zraka) se lahko čas sušenja podaljša.

Poraba

1 l zadostuje za približno 6–8 m² pri enem nanosu – odvisno od lastnosti podlage. Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pošta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Opombe

Hranite izven dosega otrok. Zaradi visoke vrednosti pH-ja se izogibajte stiku z očmi in kožo. Priporočljivo je nositi rokavice in zaščitna očala (ne steklena). V primeru stika s kožo sperite z obilo vode. V primeru stika z očmi takoj izperite z obilo vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.pro-mineral.com.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 0,5 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pošta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.