



glinena barva

Tehnični informativni list

5l / Št.066602401 / EAN 4007955666127

10l / Št.066603401 / EAN 4007955666134



Toplo bela notranja barva za barvanje sten in stropov na mineralnih podlagah (kot so glinasti, mavčni, apneni in cementni ometi, zidovje in beton), vlaknate tapete, mineralne barvne mreže, trdno prilepljene in vpojne disperzijske in mineralne barvne premaze, mavčne plošče in plošče iz mavca z vlakni ter podobne podlage. Uravnava vsebnost vlage v zraku v prostoru in tako prispeva k prijetnemu bivalnemu vzdušju.

- dobro prekriva
- regulira vlago in omogoča dihanje
- enostavno nanašanje z valjčkom ali čopičem
- prepustna za vodno paro
- brez topil in brez mehčalcev
- brez sestavin živalskega izvora
- Kontrastno razmerje: razred H₁₀-2 pri porabi 7 m²/l
- Odpornost proti obrabi pri vlažnih pogojih: razred R 4 v skladu z DIN EN 13300
- Stopnja sijaja: G3 mat
- Največja velikost zrn: S1, fino

Področje uporabe

Toplo bela barva za notranje stene in strope. Uravnava vlago, idealna za mineralne podlage, tapete iz grobe celuloze in mavčne plošče.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čista in nosilna. Odstranite slabo prilepljene stare barve, lepilne barve in ohlapne dele ometa. Močno vijajoče, peščene in kredaste površine predhodno obdelajte z osnovnim premazom proMineral.

Obdelava

Glinasto barvo pred uporabo dobro premešajte in jo nanesite s čopičem, valjčkom ali primernim razpršilnikom. Po potrebi nanesite dva sloja. Pri tem lahko osnovni sloj razredčite z največ 10 % vode. Zgornji sloj nanesite nerazredčen po popolnem sušenju prvega sloja barve. Ne uporabljajte pri temperaturi podlage in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Barvno prilagajanje:

Za barvne premaze se glinena barva lahko obarva z največ 4 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje (samo tipi LW-Oxyd) ali z barvami proMineral.

Čas sušenja:

V normalnih pogojih (20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga) čas sušenja znaša približno 6–12 ur. V neugodnih pogojih (npr. nizka temperatura ali visoka vlažnost zraka) se lahko čas sušenja podaljša.

Poraba

1 l zadostuje za približno 6–8 m² pri enem nanosu – odvisno od lastnosti podlage. Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Status: 05.10.2026

Stran 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pošta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Shranjevanje

Posodo dobro zaprite in shranjujte na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali tla. V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene posode. Zasušeni ostanki snovi se lahko odstranijo skupaj z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbeni odpadki.

Opombe

Hranite izven dosega otrok. Zaradi visoke vrednosti pH-ja se izogibajte stiku z očmi in kožo. Priporočljivo je nositi rokavice in zaščitna očala (ne steklena). Ob stiku s kožo sperite z obilo vode. Ob stiku z očmi takoj izperite z obilo vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.pro-mineral.com.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 0,5 g/l.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.