



Ilovnat omet

Tehnični informativni list

7kg / Št.066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Št.066005401 / EAN 4007955660156



Toplo bel, drobnnozrnat omet za notranje stene in strop. Uravnava vsebnost vlage v zraku v prostoru in tako prispeva k prijetnemu bivalnemu vzdušju. Primeren za nanos na mineralne podlage (kot so mavčni, apneni, cementni in glinasti ometi, zidovje in beton), mavčne kartonske plošče in mavčne vlaknene plošče ter trdno prilepljene in vpojne disperzijske in mineralne barvne premaze.

- fina struktura – velikost zrn 0,5 mm
- enostavno nanašanje z valjčkom ali čopičem
- izjemno dihanje omogočajoč
- uravnava vlažnost
- prepustna za vodno paro
- brez konzervansov in brez mehčalcev
- brez sestavin živalskega izvora

Področje uporabe

Toplo bel, drobnnozrnat omet za notranje stene in strop. Uravnava notranje klimo, idealen za nanos na omet, beton, mavčne plošče in mineralne barve.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna in rahlo vpojna. Odstranite slabo prilepljene stare barve, lepilne barve in ohlapne dele ometa. Močno vpojne, peskaste in kredaste površine predhodno obdelajte z osnovnim premazom proMineral.

Obdelava

Ilovnat omet pred uporabo dobro premešajte in ga nanesite z valjčkom, čopičem ali ploskim čopičem, pri čemer po želji ustvarite kreativno teksturo. Pri svetlih, enakomernih podlagah je pogosto dovolj en sloj. Tako nastane fina struktura ometa. Za doseganje izrazitejše strukture po popolnem sušenju prvega sloja nanesite še en sloj. Tudi pri zelo temnih ali neenakomernih podlagah je priporočljivo nanesti drugi sloj. Pri tem lahko osnovni sloj razredčite z največ 10 % vode. Zgornji sloj se nanese nerazredčen po popolnem sušenju prvega sloja. Ne uporabljajte pri temperaturi podlage in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Barvno prilagajanje:

Za barvne premaze se lahko glinasti omet obarva z največ 4 % univerzalnih koncentratov za barvanje (samo tipi LW-Oxyd) ali z barvami proMineral.

Čas sušenja:

V normalnih pogojih (20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga) traja sušenje približno 24 ur. V neugodnih pogojih (npr. nizka temperatura ali visoka vlažnost zraka) se lahko čas sušenja podaljša.

Prebarvanje:

Ilovnat omet je primeren kot končni premaz, vendar ga je mogoče tudi prebarvati. Za to priporočamo npr. barvo proMineral Lehmfarbe.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Poraba

1 kg zadostuje za približno 2,5 m² pri enem nanosu – odvisno od lastnosti podlage. Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo dobro zaprite in shranjujte na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali tla. V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene posode. Zasušeni ostanki snovi se lahko odstranijo skupaj z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbeni odpadki.

Opombe

Hranite izven dosega otrok. Zaradi visoke vrednosti pH-ja se izogibajte stiku z očmi in kožo. Priporočljivo je nositi rokavice in zaščitna očala (ne steklena). V primeru stika s kožo sperite z obilo vode. V primeru stika z očmi takoj izperite z obilo vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.pro-mineral.com.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.