



Mineralni finomalt

Tehnični informativni list

8kg / Št.060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Št.060503401 / EAN 4007955605133



Fini omet na silikatni osnovi za strukturirane premaze v notranjih prostorih. Mineralni fini omet uravnava vsebnost vlage v zraku v prostoru in tako prispeva k prijetnemu bivalnemu vzdušju. Primeren je za mineralne podlage (kot so mavčni, apneni, cementni in glinasti ometi, zidovje in beton), mavčne plošče in plošče za suho gradnjo ter za mat, vpojne disperzijske podlage.

- fina struktura ometa (zrnatost 0,5 mm)
- enostavno nanašanje z valjčkom ali čopičem
- belo, pokrivno
- dihljiv in uravnava vlago
- prepustna za vodno paro
- brez konzervansov in brez mehčalcev
- brez sestavin živalskega izvora

Področje uporabe

Silikatni finomalt za strukturirane notranje omete. Idealno za mineralne podlage, mavčne plošče in plošče za suho gradnjo. Primeren tudi za mat, vpojne disperzijske omete.

Priprava

Podlaga mora biti trdna, suha, nosilna, čista in brez ločilnih sredstev. Odstranite slabo prilepljene stare barve, lepilne barve in ohlapne dele ometa. Močno vpijajoče, peskajoče in kredaste podlage predhodno obdelajte z osnovnim premazom proMineral.

Obdelava

Mineralni finomalt pred uporabo dobro premešajte in ga nanesite z valjčkom, krtačo ali čopičem. Ne uporabljajte pri temperaturi podlage in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Barvno prilagajanje:

Za barvne premaze lahko mineralni finomalt obarvate z največ 5 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje (samo tipi LW-Oxyd) ali z barvami proMineral.

Prebarvanje:

Mineralni finomalt je primeren kot dekorativni zaključni premaz, vendar ga je mogoče tudi prebarvati. Za to priporočamo npr. proMineral notranja bela barva.

Čas sušenja:

V normalnih pogojih (20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga) traja sušenje približno 8–12 ur. V neugodnih pogojih (npr. nizka temperatura ali visoka vlažnost zraka) se lahko čas sušenja podaljša.

Poraba

1 kg zadostuje za približno 1,8–2,5 m² pri enem nanosu – odvisno od lastnosti podlage. Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Shranjevanje

Posodo dobro zaprite in shranjujte na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali tla. V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene posode. Zasušeni ostanki snovi se lahko odstranijo skupaj z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbeni odpadki.

Opombe

Hranite izven dosega otrok. Zaradi visoke vrednosti pH-ja se izogibajte stiku z očmi in kožo. Priporočljivo je nositi rokavice in zaščitna očala (ne steklena). V primeru stika s kožo sperite z obilo vode. V primeru stika z očmi takoj izperite z obilo vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.pro-mineral.com.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Vsebnost VOC v tem izdelku največ 1 g/l.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.