



Kalk-mineralfärg

Tekniskt informationsblad

5l / Artikel nr.068502401 / EAN 4007955685128

10l / Artikel nr.068503401 / EAN 4007955685135



Användningsfärdig, mineralisk färg på basis av vit kalkhydrat för torkbeständiga inomhusmålningar. Färgen har en utjämnande effekt på fukttinnehållet i rumsluften och bidrar på så sätt till ett behagligt inomhusklimat. Kan användas på mineraliska underlag (såsom gips-, kalk-, cement- och lerputs, murverk och betong), gips- och gipsfiberplattor, mineraliska målardukar och liknande underlag. Kan även användas på matta, absorberande dispersionsunderlag.

- fin mineralisk nyans med hög vitgrad
- bra täckförmåga – täckkraftsklass 2
- Kontrastförhållande H₁₀-klass 2 enligt DIN EN 13300 vid 6 m²/l
- motverkar mögelbildning tack vare hög alkalitet
- fuktreglerande och andningsaktivt
- utan konserveringsmedel och utan mjukgörare
- fri från ingredienser av animaliskt ursprung

Tillämpningsområde

Användningsfärdig färg på kalkbas för torkbeständiga inomhusmålningar. Fuktreglerande, med hög vattenånggenomsläpplighet, idealisk för puts, betong, gipsskivor och liknande underlag.

Förberedelser

Underlaget måste vara torrt, rent och bärande. Ta bort gamla färglager, limfärger och lösa delar av puts. Förbehandla starkt sugande, sandiga och kritande ytor med proMineral-grundfärg.

Bearbetning

Rör om kalk-mineralfärgen ordentligt före användning och applicera den med pensel, bredpensel eller roller. Vid behov kan ett andra skikt läggas på efter att det första skiktet har torkat helt. Använd inte vid underlags- och rumstemperaturer under +5 °C. Rengör arbetsredskapen med vatten omedelbart efter användning.

Färgtoning:

För färgade ytor kan kalk-mineralfärgen tonas med max. 3 % universella färgkoncentrat (endast LW-Oxyd-typer).

Torkningstid:

Under normala förhållanden (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, måttligt sugande underlag) är torkningstiden ca 8 timmar. Vid ogynnsamma förhållanden (t.ex. låg temperatur eller hög luftfuktighet) kan torkningstiden förlängas.

Förbrukning

1 liter räcker till cirka 6 m² vid en enda strykning – beroende på underlagets beskaffenhet. Fastställ den exakta förbrukningen genom att göra ett prov på objektet.

Förvaring

Förvara behållarna väl tillslutna och svalt, men frostfritt. Låt inte produkten hamna i avloppsnätet, vattendrag eller marken. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Torkade materialrester kan kastas med hushållsavfallet eller som byggavfall.

Ledtråd:

All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.

Anteckningar

Förvara utom räckhåll för barn. Skydda ytor som inte ska målas (t.ex. glas, trä m.m.) mot stänk. Kalk-mineralfärgen kan utan problem övermålas med samma material. Innan andra färgprodukter används ska kalk-mineralfärgen tvättas bort eller borstas bort.

Säkerhetsrelaterade uppgifter finns i säkerhetsdatabladet. Aktuella säkerhetsdatablad finns på vår webbplats www.pro-mineral.com.

Ledtråd:

All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laborietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.