



Kalkputs med rullteknik

Tekniskt informationsblad

8kg / Artikel nr.121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Artikel nr.121305401 / EAN 4007955121336



Användningsfärdig, vit finputs för vägg- och takytor inomhus. Rullputsens har en utjämnande effekt på fukttinnehållet i rumsluften och bidrar därmed till ett behagligt inomhusklimat. Kan användas på mineraliska underlag (såsom gips-, kalk-, cement- och lerputs, murverk och betong), gips- och gipsfiberplattor, mineraliska målarvävnader och liknande underlag. Kan även användas på matta, absorberande dispersionsunderlag.

- fin struktur – kornstorlek 0,5 mm
- Enkel applicering med rulle eller pensel
- särskilt andningsaktivt och fuktreglerande
- motverkar mögelbildning tack vare hög alkalitet
- utan konserveringsmedel och utan mjukgörare
- fri från ingredienser av animaliskt ursprung

Tillämpningsområde

Användningsfärdig finputsfärg för väggar och tak inomhus. Fuktreglerande och ånggenomsläpplig. Kan användas på mineraliska underlag, gips- och gipsfiberplattor, mineraliska målarvävnader och liknande. Kan även användas på matta, sugande dispersionsunderlag.

Förberedelser

Underlaget måste vara alkalibeständigt, torrt, rent och bärande. Avlägsna gamla färglager som inte sitter fast, limfärger och lösa delar av puts. Förbehandla starkt sugande, sandiga och kritande ytor med proMineral-grundfärg.

Bearbetning

Rör om kalkputsens ordentligt före användning och applicera den med roller, pensel eller ytpensel, samtidigt som du skapar en kreativ struktur efter önskemål. På ljusa, jämna underlag räcker det ofta med ett skikt. Detta ger en fin putsstruktur. För att få en kraftigare struktur appliceras ett andra skikt efter att det första har torkat helt. I detta fall kan grundskiktet spädas med max. 10 % vatten. Täckbeläggningen appliceras utspädd efter att det första skiktet har torkat helt. Använd inte vid underlags- och rumstemperaturer under +5 °C. Rengör arbetsredskapen med vatten omedelbart efter användning.

Färgning:

För färgade ytor kan kalkrullputsens färgas med högst 4 % universella färgkoncentrat (endast LW-Oxyd-typer).

Övermålbart:

Kalk-rullputsens är lämplig som slutbeläggning, men kan även övermålas. För detta rekommenderas t.ex. proMineral kalk-mineralfärg.

Torkningstid:

Under normala förhållanden (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, måttligt sugande underlag) är torktiden ca 24 timmar. Vid ogynnsamma förhållanden (t.ex. låg temperatur eller hög luftfuktighet) kan torktiden förlängas.

Förbrukning

1 kg räcker till ca 2,5 m² vid en enda strykning – beroende på underlagets beskaffenhet. Fastställ den exakta förbrukningen

Ledtråd:

All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.

genom att göra ett prov på objektet.

Förvaring

Förvara behållarna väl tillslutna och svalt, men frostfritt. Låt inte produkten hamna i avloppsnätet, vattendrag eller marken. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Intorkade materialrester kan kastas i hushållsavfallet eller som byggavfall.

Anteckningar

Förvaras oåtkomligt för barn. Skydda ytor som inte ska målas (t.ex. glas, trä m.m.) mot stänk.

Säkerhetsrelaterade uppgifter finns i säkerhetsdatabladet. Aktuella säkerhetsdatablad finns på vår webbplats www.pro-mineral.com.

EU:s VOC-gränsvärde för denna produkt (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-halt i denna produkt max.: 1 g/l.

Ledtråd:

All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.