



Lerfärg

Tekniskt informationsblad

5l / Artikel nr.066602401 / EAN 4007955666127

10l / Artikel nr.066603401 / EAN 4007955666134



Varmvit inomhusfärg för målning av väggar och tak på mineraliska underlag (såsom lera-, gips-, kalk- och cementputs, murverk och betong), grovfiber, mineralisk målningsväv, fast vidhäftande och absorberande dispersion- och mineralfärgbeläggningar, gips- och gipsfiberplattor samt liknande underlag. Har en utjämnande effekt på fukttinnehållet i inomhusluften och bidrar därmed till ett behagligt inomhusklimat.

- bra täckförmåga
- fuktreglerande och andningsaktivt
- Enkel applicering med rulle eller pensel
- vattendampgenomsläpplig
- utan lösningsmedel och utan mjukgörare
- fri från ingredienser av animaliskt ursprung
- Kontrastförhållande: H₁₀-klass 2 vid en täckningsförmåga på 7 m²/l
- Motståndskraft mot våtslitage: R-klass 4 enligt DIN EN 13300
- Glansgrad: G3 matt
- Max. kornstorlek: S1 fin

Tillämpningsområde

Varmvit inomhusfärg för väggar och tak. Fuktreglerande, perfekt för mineralbaserade underlag, grovfiber och gipsskivor.

Förberedelser

Underlaget måste vara torrt, rent och bärande. Avlägsna gamla färglager som inte sitter fast, limfärger och lösa delar av puts. Förbehandla starkt sugande, sandiga och kritande ytor med proMineral-grundfärg.

Bearbetning

Rör om lerfärgen ordentligt före användning och applicera den med pensel, roller eller en lämplig sprututrustning. Applicera två lager vid behov. Grundstrykningen kan spädas med högst 10 % vatten. Täckfärgen appliceras utspädd efter att det första färglagret har torkat helt. Använd inte vid underlags- och rumstemperaturer under +5 °C. Rengör arbetsredskapen med vatten omedelbart efter användning.

Nyansering:

För färgade ytor kan lerfärgen nyanseras med högst 4 % universella nyanskoncentrat (endast LW-Oxyd-typer) eller med proMineral-färger.

Torkningstid:

Under normala förhållanden (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, måttligt sugande underlag) är torktiden ca 6–12 timmar. Vid ogynnsamma förhållanden (t.ex. låg temperatur eller hög luftfuktighet) kan torktiden förlängas.

Förbrukning

1 liter räcker till ca 6–8 m² vid en enda strykning – beroende på underlagets beskaffenhet. Fastställ den exakta förbrukningen genom att göra ett prov på objektet.

Ledtråd:

All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.

Förvaring

Förvara behållarna väl tillslutna och svalt, men frostfritt. Låt inte produkten hamna i avloppsnätet, vattendrag eller marken. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Intorka materialrester kan kastas med hushållsavfallet eller som byggavfall.

Anteckningar

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen och huden på grund av det höga pH-värdet. Det rekommenderas att använda handskar och skyddsglasögon (inte av glas). Vid hudkontakt, skölj med rikligt med vatten. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök vid behov läkarhjälp.

Säkerhetsrelevanta uppgifter finns i säkerhetsdatabladet. Aktuella säkerhetsdatablad finns på vår webbplats www.pro-mineral.com.

EU:s VOC-gränsvärde för denna produkt (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-halten i denna produkt max.: 0,5 g/l.

Ledtråd:

All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.