# Lerputs

Tekniskt informationsblad

7kg / Artikelnummer 066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Artikelnummer 066005401 / EAN 4007955660156




Varmvit, finkornig strykputs för vägg- och takytor inomhus. Har en utjämnande effekt på fuktinnehållet i rumsluften och bidrar därmed till ett behagligt inomhusklimat. Kan användas på mineraliska underlag (såsom gips-, kalk-, cement- och lerputs, murverk och betong), gips- och gipsfiberplattor samt fast vidhäftande och absorberande dispersion- och mineralfärgbeläggningar.

- fin struktur – kornstorlek 0,5 mm
- Enkel applicering med rulle eller pensel
- särskilt andningsaktiv
- fuktreglerande
- vattendampgenomsläpplig
- utan konserveringsmedel och utan mjukgörare
- fri från ingredienser av animaliskt ursprung

## Tillämpningsområde

Varmvit, finkornig strykputs för väggar och tak inomhus. Reglerar inomhusklimatet, perfekt för puts, betong, gipsskivor och mineralfärger.

## Förberedelser

Underlaget måste vara torrt, rent, bärande och lätt absorberande. Avlägsna gamla färglager som inte sitter fast, limfärger och lösa delar av puts. Förbehandla starkt absorberande, sandiga och kritande ytor med proMineral-grundfärg.

## Bearbetning

Rör om lerputsen ordentligt före användning och applicera den med roller, pensel eller ytpensel, samtidigt som du skapar en kreativ struktur efter önskemål. På ljusa, jämna underlag räcker det ofta med ett lager. Detta ger en fin putsstruktur. För att få en kraftigare struktur appliceras ytterligare ett skikt efter att det första skiktet har torkat helt. Även på mycket mörka eller ojämna underlag bör ett andra skikt appliceras. I detta fall kan grundskiktet spädas med högst 10 % vatten. Täckfärgen appliceras outspädd efter att det första skiktet har torkat helt. Använd inte vid underlags- och rumstemperaturer under +5 °C. Rengör arbetsredskapen med vatten omedelbart efter användning.

Färgning:
För färgade ytor kan lerputsen tonas med högst 4 % universella toningskoncentrat (endast LW-Oxyd-typer) eller med proMineral-färger.

Torkningstid:
Under normala förhållanden (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, måttligt sugande underlag) är torkningstiden ca 24 timmar. Vid ogynnsamma förhållanden (t.ex. låg temperatur eller hög luftfuktighet) kan torkningstiden förlängas.

Övermålbarhet:
Lerputsen är lämplig som slutbeläggning, men kan även övermålas. För detta rekommenderas t.ex. proMineral lerfärg.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Ledtråd:**
All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.

## Förbrukning
1 kg räcker till ca 2,5 m² vid en enda strykning – beroende på underlagets beskaffenhet. Fastställ den exakta förbrukningen genom att göra ett prov på objektet.

## Förvaring
Förvara behållarna väl tillslutna och svalt, men frostfritt. Låt inte produkten hamna i avloppsnätet, vattendrag eller marken. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Intorka materialrester kan kastas med hushållsavfallet eller som byggavfall.

## Anteckningar
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen och huden på grund av det höga pH-värdet. Det rekommenderas att använda handskar och skyddsglasögon (inte av glas). Vid hudkontakt, skölj med rikligt med vatten. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök vid behov läkarhjälp.

Säkerhetsrelaterade uppgifter finns i säkerhetsdatabladet. Aktuella säkerhetsdatablad finns på vår webbplats www.pro-mineral.com.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Ledtråd:**
All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.