Mineralbaserad finputs

Tekniskt informationsblad

8kg / Artikelnummer 060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Artikelnummer 060503401 / EAN 4007955605133



Finspackel på silikatbasis för strukturerade ytbehandlingar inomhus. Det mineralbaserade finsspacklet har en utjämnande effekt på fuktinnehållet i rumsluften och bidrar på så sätt till ett behagligt inomhusklimat. Kan användas på mineraliska underlag (såsom gips-, kalk-, cement- och lerputs, murverk och betong), gips- och gipsskivor samt på matta, absorberande dispersionsunderlag.

- fin putsstruktur (kornstorlek 0,5 mm)
- Enkel applicering med rulle eller pensel
- vit, täckande
- andningsaktivt och fuktreglerande
- vattendampgenomsläpplig
- utan konserveringsmedel och utan mjukgörare
- fri från ingredienser av animaliskt ursprung

Tillämpningsområde

Finsilikatputs för strukturerade inomhusytor. Perfekt på mineraliska underlag, gipsskivor och gipsplattor. Kan även användas på matta, absorberande dispersionsfärger.

Förberedelser

Underlaget måste vara fast, torrt, bärande, rent och fritt från avskiljningsmedel. Ta bort gamla färglager som inte sitter fast, limfärger och lösa delar av puts. Förbehandla starkt sugande, sandiga och kritande underlag med proMineral-grundfärg.

Bearbetning

Rör om mineralfinspacklet ordentligt före användning och applicera det med roller, borste eller pensel. Använd inte vid underlags- och rumstemperaturer under +5 °C. Rengör arbetsredskapen med vatten omedelbart efter användning.

Färgning:
För färgade ytbehandlingar kan mineralfinspacklet tonas med max. 5 % Universal-färgkoncentrat (endast LW-Oxyd-typer) eller med proMineral-färger.

Övermålbarhet:
Mineral-Feinputz lämpar sig som dekorativt slutskikt, men kan även övermålas. För detta rekommenderas t.ex. proMineral Innenweiß.

Torkningstid:
Under normala förhållanden (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, måttligt sugande underlag) är torktiden ca 8–12 timmar. Vid ogynnsamma förhållanden (t.ex. låg temperatur eller hög luftfuktighet) kan torktiden förlängas.

Förbrukning

1 kg räcker till ca 1,8–2,5 m² vid en enda strykning – beroende på underlagets beskaffenhet. Fastställ den exakta förbrukningen genom att göra ett prov på objektet.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Ledtråd:
All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.

Förvaring
Förvara behållarna väl tillslutna och svalt, men frostfritt. Låt inte produkten hamna i avloppsnätet, vattendrag eller marken. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Intorka materialrester kan kastas med hushållsavfallet eller som byggavfall.

Anteckningar
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen och huden på grund av det höga pH-värdet. Det rekommenderas att använda handskar och skyddsglasögon (inte av glas). Vid hudkontakt, skölj med rikligt med vatten. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök vid behov läkarhjälp.

Säkerhetsrelaterade uppgifter finns i säkerhetsdatabladet. Aktuella säkerhetsdatablad finns på vår webbplats www.pro-mineral.com.

EU:s VOC-gränsvärde för denna produkt (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-halten i denna produkt är max. 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Ledtråd:
All information och alla uppgifter i detta datablad baseras på vår praktiska erfarenhet och laboratorietester och återspeglar den aktuella tekniska utvecklingen. De är dock endast avsedda som en allmän riktlinje och utgör inte någon garanti för specifika egenskaper eller prestandaegenskaper. Eftersom villkoren för lagring, transport och användning av produkterna ligger utanför vår kontroll, kan inget juridiskt ansvar härledas från den information som presenteras här. Det är användarens ansvar att avgöra produktens lämplighet för det avsedda ändamålet under de specifika förhållandena på platsen eller i projektet.