



Astar

Teknik bilgi sayfası

5 l / Ürün no.066302401 / EAN 4007955663126



Mineral bazlı sistem astarı. proMineral astar, proMineral ürünleriyle yapılacak sonraki boyama işlemleri için ideal olan, sağlam ve eşit emiciliğe sahip bir zemin oluşturur. Mineral zeminlerde (alçı, kireç ve çimento sıva, duvar ve beton gibi) yanı sıra alçıpan ve alçı elyaf levhalar ile iç mekanlardaki benzer zeminlerde kullanılabilir. Kuruduktan sonra şeffaf bir görünüm alır.

- kireç, kil ve silikat ürünleri için ideal bir temel
- kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminleri sağlamlaştırır
- emme kapasitesini düzenler
- kullanıma hazır
- su buharı geçirgen
- koruyucu madde ve yumuşatıcı içermez
- hayvansal kökenli bileşenler içermez

Uygulama alanı

İç mekanlar için mineral astar. proMineral boyalar için sağlam ve emiciliği eşit bir zemin oluşturur ve kurduğunda şeffaf bir görünüm kazanır.

Hazırlık

Zemin kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Sıkı tutunmayan eski boya katmanlarını ve gevşek sıva parçalarını temizleyin. Astar uygulanmayacak yüzeyleri, uygulamadan önce folyo ile örtün.

İşleme

Astar kullanmadan önce karıştırılmalı ve seyreltilmeden bir fırça veya fırça ile zemin üzerine uygulanmalıdır. Cam, alüminyum, seramik, mermer ve benzeri malzemelere sıçramasını önleyin. Yanlışlıkla sıçrayan ürünleri hemen suyla temizleyin. Sonraki işlemleri ancak astar tamamen kurduktan sonra gerçekleştirin. Zemin ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında olduğunda uygulamayın. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin. Diğer ürünlerle karıştırmayın.

Kuruma süresi:

Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) kuruma süresi yaklaşık 4 saattir. Elverişsiz koşullar altında (örn. düşük sıcaklık veya yüksek hava nemi) kuruma süresi uzayabilir.

Tüketim

1 l, tek kat boyama için yaklaşık 6-8 m²'ye yeterlidir - zemin yapısına bağlı olarak. Kesin tüketim miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Kabı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Yalnızca tamamen boşaltılmış kapları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir.

Durum: 06.10.2026

Sayfa 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-posta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Notlar

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Yüksek pH değeri nedeniyle göz ve ciltle temastan kaçının. Eldiven ve koruyucu gözlük (cam olmayan) takılması tavsiye edilir. Ciltle temas halinde bol suyla durulayın. Gözle temas halinde derhal bol suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.pro-mineral.com web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 1 g/l.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.