Renkli boya

Teknik bilgi sayfası

750ml / Ürün no.104703401 / EAN 4007955104735 (Yabani Asma)
750ml / Ürün no.105003401 / EAN 4007955105008 (Doğal Gece)
750ml / Ürün no.105103401 / EAN 4007955105138 (Parlak Ufuk)
750ml / Ürün no.104903401 / EAN 4007955104933 (Taze eğrelti otu)
750ml / Ürün no.104503401 / EAN 4007955104537 (Sıcak çöl kumu)

Duvar ve tavan yüzeylerini süslemek için silikat bazlı mineral renkli boya. Hemen hemen tüm proMineral ürünlerinin* tonlandırılması veya tek renkli uygulamalar için uygundur. Daha da geniş bir renk yelpazesi elde etmek için beş renk tonu birbiriyle karıştırılabilir.

- çok yüksek renk parlaklığı
- iyi karışma özelliği
- yüksek nefes alabilirlik ve su buharı geçirgenliği
- koruyucu madde ve yumuşatıcı içermez
- DIN EN 13300 standardına göre ıslak sürtünme direnci R Sınıfı 2
- Parlaklık derecesi mat (DIN EN 13300'e göre G3)

Uygulama alanı

Duvar ve tavan için mineral silikatlı renkli boya. Renk tonlaması veya tek renkli uygulama için. Renk tonları birbiriyle karıştırılabilir.

Hazırlık

Zemin kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Sıkı bir şekilde yapışmayan eski boya katmanları, tutkal boyalar ve gevşek sıva parçaları temizlenmelidir. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme görülen yüzeyler, proMineral astar ile önceden işlenmelidir.

İşleme

İstenilen renk tonuna göre, boya saf haliyle kullanılabilir, tonu ayarlanabilir veya başka bir renk tonuyla karıştırılabilir. Kullanmadan önce boyayı iyice karıştırın ve fırça, rulo veya uygun bir püskürtme cihazı ile uygulayın. Aynı renk tonunda farklı partiler varsa, uygulamadan önce bunları birbiriyle karıştırın. Tonlanacak boyaya ve zemin yapısına bağlı olarak renk tonu farklılıkları olabilir. Parti numarası ve renk tonu için kapak etiketine bakınız. Zemin ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında olduğunda uygulamayınız. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz.

Kuruma süresi:
Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) kuruma süresi yaklaşık 6-12 saattir. Elverişsiz koşullar altında (örn. düşük sıcaklık veya yüksek hava nemi) kuruma süresi uzayabilir.

Tüketim

750 ml, zemin yapısına bağlı olarak tek kat boyama için yaklaşık 4 m²'ye yeterlidir. Kesin tüketim miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Ambalajı iyice kapatın ve serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın. Kanalizasyona, toprağa veya su kaynaklarına karışmasına izin vermeyin. Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Açılmamış halde ve uygun şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 60 aya kadar saklanabilir.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-posta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Notlar

* Bu renkli boya, proMineral Kireç-Mineral Boya, proMineral Kireç-Rulo Sıva ve proMineral Astarın tonlandırılması için uygun değildir.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Yüksek pH değeri nedeniyle göz ve cilt ile temasından kaçının. Eldiven ve koruyucu gözlük (cam olmayan) takılması tavsiye edilir. Ciltle temas halinde bol suyla durulayın. Gözle temas halinde derhal bol suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.pro-mineral.com web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-posta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.