



İç kısım beyaz

Teknik bilgi sayfası

5 l / Ürün no.066502401 / EAN 4007955665120

10 l / Ürün no.066503401 / EAN 4007955665137



İç mekanlarda duvar ve tavan boyamaları için. Mineral zeminler (kireç ve çimento sıva, duvar ve beton gibi) ile kaba lifli duvar kağıdı, mineral boya keçesi, alçıpan ve alçı elyaf levhalar ve benzeri zeminler için. Mikrokristalin yapısı sayesinde boya, yüksek su buharı difüzyon kabiliyetine sahiptir ve böylece hoş bir iç ortam iklimi sağlar.

- beyaz, kumaş mat boyalar için
- koruyucu madde ve yumuşatıcı içermez
- hayvansal kökenli bileşenler içermez
- Kontrast oranı: H₁₀ Sınıf 2, 6 m²/l verimlilikte
- Islak sürtünme direnci: DIN EN 13300'e göre R Sınıfı 3
- Parlaklık derecesi: G4 mat
- Maks. tane boyutu: S1 ince

Uygulama alanı

Duvar ve tavan boyamaları için difüzyona açık iç mekan boyası. Mineral zeminler, kaba lifli duvar kağıdı ve alçıpan üzerinde idealdir.

Hazırlık

Zemin kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Sıkı bir şekilde yapışmayan eski boya katmanları, tutkal boyalar ve gevşek sıva parçaları temizlenmelidir. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme görülen yüzeyler, proMineral astar ile önceden işlenmelidir.

İşleme

İç mekan beyazı, kullanımdan önce iyice karıştırılmalı ve fırça, rulo veya uygun bir püskürtme cihazı ile uygulanmalıdır. Gerekirse iki kat boya uygulanabilir. Bu durumda, astar katı en fazla %5 su ile seyreltilebilir. Son kat boya, ilk katın tamamen kurumasından sonra seyreltilmeden uygulanır. Zemin ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ise uygulamayın. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Renk tonlama:

Renkli boyamalar için iç mekan beyazı, en fazla %3 oranında evrensel renk tonlama konsantreleri (sadece LW-Oxyd tipleri) veya proMineral renkli boyalar ile tonlanabilir.

Kuruma süresi:

Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) kuruma süresi yaklaşık 6-12 saattir.

Elverişsiz koşullar altında (örn. düşük sıcaklık veya yüksek hava nemi) kuruma süresi uzayabilir.

Tüketim

1 l, tek kat boyama için yaklaşık 6-8 m²'ye yeterlidir – zemin yapısına bağlı olarak. Kesin tüketim miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Ambalajı iyice kapatın ve serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın.

Durum: 06.10.2026

Sayfa 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-posta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Notlar

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Yüksek pH değeri nedeniyle göz ve ciltle temastan kaçının. Eldiven ve koruyucu gözlük (cam olmayan) takılması tavsiye edilir. Ciltle temas halinde bol suyla durulayın. Gözle temas halinde derhal bol suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz: www.pro-mineral.com.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 0,5 g/l.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.